



Panorama de produits biosourcés et géosourcés en région Auvergne-Rhône-Alpes



BOIS

PAILLE

CHANVRE

BIO-SOURCÉS
RECYCLÉS

AUTRES
BIO-SOURCÉS

TERRE

PIERRE

Octobre 2025

Sommaire

3 - Préface

4 - Précautions d'emploi


5 - Charte



6 - BOIS



32 - PAILLE



36 - CHANVRE



44 - BIOSOURCES RECYCLES



56 - AUTRES BIOSOURCES



60 - TERRE CRUE



64 - PIERRE

66 - Annuaire des fabricants

70 - Pour aller plus loin...

71 - Glossaire : fiches produits par destination

72 - Remerciements

« L'utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. » ¹

Les matériaux biosourcés, issus de la matière organique renouvelable d'origine végétale ou animale, et géosourcés, issus de ressources d'origine minérale faiblement transformée, présentent généralement une faible empreinte environnementale. Dans la lutte contre les dérèglements climatiques, leur utilisation est donc encouragée par les politiques publiques aussi bien à l'échelle nationale² qu'à l'échelle locale, notamment sur la métropole de Lyon via le Référentiel Habitat Durable pour les logements neufs ou via le programme Ecoréno'v pour la rénovation de logements.

Depuis une dizaine d'années, les freins à l'utilisation de ces produits se sont considérablement réduits et le développement de beaucoup de ces matériaux passe désormais par l'engagement des maîtres d'ouvrage et par la multiplication, voir la massification des projets utilisant les matériaux bio et géosourcés.

Ce guide a été réalisé par Ville & Aménagement Durable et le cluster Eco-Bâtiment, avec un financement de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et de la Métropole de Lyon pour participer à l'essor de ces filières. Il vise à apporter à l'ensemble des acteurs prescripteurs de solutions (maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, entreprises) souhaitant intégrer des matériaux biosourcés et géosourcés, une visibilité sur les différentes filières mobilisables et leur capacité de production via un panorama régional des solutions. Il participe à la mise en œuvre de la feuille de route régionale pour la planification écologique de l'État en Auvergne-Rhône-Alpes via l'action intitulée : « Valoriser les filières industrielles régionales de matériaux biosourcés en identifiant celles en capacité de répondre en volume et dans le temps » et vient compléter [un premier travail de recensement et d'analyse du potentiel des filières bio et géosourcées locales](#)³, conduit en 2023. Une [analyse transversale de programmes immobiliers en matériaux bio/géosourcés de la Métropole de Lyon](#)³, sortie début 2025, avait également permis de faire le focus sur quatre techniques constructives : ossatures bois, blocs de béton de chanvre, pierre structurelle, blocs de terre comprimée.

1 Article 5 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a confirmé l'intérêt d'utiliser ces matériaux dans le secteur du bâtiment

2 Voir notamment <https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/materiaux-construction-biosources-geosources>

3 Voir ici <https://transition-btp.grandlyon.com/ressources/>

Comité de pilotage :

Cyril Pouvesle, chargé de mission filières vertes - DREAL AURA

Vincent Piotrowski, chef de projet bâtiments durables - Métropole de Lyon

Nicolas Emin et Lisa Teyssier, chargés de mission - Ville & Aménagement Durable

Antoine Jacquelin et Flore Espitallier, chargés de mission, et Coralie Neyrand, directrice de projets - Cluster Eco-Bâtiment

Comité partenarial :

Guillaume Aubrit, chargé de mission MOA, DD, Innovation - AURA HLM

Nicolas Phillibert, chargé de mission transitions écologiques & RSE - CAPEB AURA

Monique Maire-Amiot, architecte - CROA-ARA

Florence Charnay, cheffe de projets EIT, chargée de mission Bâtiment durable - Dreets Auvergne-Rhône-Alpes

Jérôme Tardivat, chargé de mission Environnement et référent Métiers, et Michael Odent, responsable technique, rénovation énergétique et construction durable - FFB AURA

Sandrine Charon, secrétaire générale - SARm

Marie-Charlotte Martiny, Chargée de mission filières BTP et Mobilité - Région Auvergne-Rhône-Alpes

Précautions d'emploi

La mise en œuvre de matériaux biosourcés ou géosourcés mobilise des pratiques très différentes selon les matériaux prescrits et les techniques de mise en œuvre. Ce document présente un éventail de choix possibles, organisés par type de ressources (matières premières).

Il met en avant :

- **des éléments de contexte** permettant de décrire l'organisation des filières et différentes utilisations dans le bâtiment (mise en œuvre, systèmes constructifs, domaine d'emploi). Ce point est essentiel notamment pour les matériaux pas ou peu transformés (bois, paille, terre, chanvre, paille), souvent plus locaux et qui nécessitent pour les prescripteurs une compréhension des filières. Le document renvoie vers **des ressources et des acteurs locaux (entreprises de mise en œuvre ou développant des systèmes constructifs)**. Ces éléments permettent également d'introduire les fiches produits présentées ensuite.
- **des fiches pour des produits industrialisés** indiquant les lieux de fabrication, les domaines d'emploi, les différentes performances et les capacités de production communiquées par les fabricants sous format « catalogue ». L'intégration de ces solutions dans ce recensement répond à un ensemble de critères définis collectivement et explicités dans la charte d'intégration.

Ces solutions ne pourront voir le jour sans des prescripteurs attentifs et éclairés mais également sans des entreprises compétentes et formées en matière de mise en œuvre. Il faut souligner ici l'importance du choix de ces entreprises pour des travaux qualitatifs réalisés dans les règles de l'art.

Charte d'intégration des produits inclus dans le guide

Sont inclus dans ce document, les produits des entreprises qui ont répondu à l'enquête lancée par Ville & Aménagement Durable et le cluster Eco-Bâtiment (nota bene : le document n'est donc pas exhaustif) et qui respectent les éléments suivants :

Pour les produits biosourcés

- * **Critères massiques** inclus dans le référentiel proposé par Karibati pour le [label produits biosourcés](#) (voir p.20-21)
- * Possibilité de mettre le produit en **techniques courantes** (DTU, règles professionnelles validées par la Convention Prévention Produit, avis technique sur liste verte de la C2P etc.)
- * Les produits sont manufacturés en priorité **en Auvergne-Rhône-Alpes** et distribués de manière significative sur ce même territoire. La mention du siège de l'entreprise et de l'usine de fabrication est indiquée dans la fiche

Pour les produits géosourcés

- * Les produits à base de **terre crue non adjuventée** sont inclus dans le guide
- * Les produits à base de terre crue, au vu de l'ancienneté de ces techniques, sont également mentionnés même dans un contexte dit de techniques non-courantes.
- * Les liants hydrauliques (chaux, enduits à base de produits "cuits") sont exclus du champ du guide, même si le liant inclut une proportion de biosourcés

Enfin le choix a été fait de limiter le recensement à des produits simples sans y inclure les systèmes constructifs composés de plusieurs produits et qui peuvent être mis en œuvre par des entreprises de construction en atelier ou sur chantier. Ceux-ci auraient représenté trop de combinaisons possibles pour en donner une lecture claire.

Toutefois, plusieurs fabricants de ces systèmes, lorsque leurs matériaux répondent aux critères ci-dessus, sont mis en avant dans les « zooms » dédiés à chaque famille de matériaux.

Bois

37 % de la surface de la région Auvergne-Rhône-Alpes est couverte par des forêts. La ressource pour le bois de construction est donc abondante dans la région avec une production de sciages de près de 1,9 million m³ de bois (342 scieries), principalement du résineux. Le Bois construction représente selon Fibois Auvergne-Rhône-Alpes près de 2000 entreprises en France, dont 355 présentes en Auvergne-Rhône-Alpes pour des chiffres d'affaires respectifs de 1,6 milliard d'euros au national et 365 millions d'euros au régional.

Bois massif ou peu transformé (abouté, contrecollé, lamellé collé, LVL, CLT, car-relets) :

Matériau végétal aux multiples qualités, le bois s'intègre aisément dans le bâtiment. Ses caractéristiques naturelles en font un excellent matériau constructif, renouvelable et performant.


Produits/systèmes constructifs concernés (bois massif, contrecollé) :

- Ossature bois (Façade Ossature Bois/Mur Ossature Bois)
- Poteau-poutre
- Plancher bois (solivage, CLT, plancher connecté bois-béton)
- Charpente
- Panneau structurel (CLT)
- Menuiseries intérieures et extérieures
- Revêtements extérieurs (bardages) et intérieurs (lambris)
- Sols (intérieur et extérieur)

Cadre réglementaire et normatif :

NB : n'apparaît pas sur ce schéma le DTU 31.4 - Façade ossature bois

A noter que des Avis techniques et Appréciations techniques d'expérimentations peuvent permettre à certains produits ou systèmes hors DTU d'être considérés comme techniques courantes.



Source: Institut Technologique FCBA

Bois transformé ou inclus dans un produit :

Le bois peut également être une ressource pour un produit plus transformé (produits d'isolation, de remplissage ou de revêtement (composite)). On peut citer :

- Isolation en fibre de bois
- Bardages en bois composite

Il existe en Auvergne-Rhône-Alpes des producteurs de ce type de matériaux à retrouver notamment dans les fiches détaillées. Ces produits peuvent être utilisés en techniques courantes dans le cadre d'avis technique ou d'appréciation technique d'expérimentation (voir fiches produits).

Zoom sur quelques acteurs et produits d'Auvergne-Rhône-Alpes :

Bois massif ou peu transformé :

Les acteurs du bois sont structurés et regroupés au sein du réseau [Fibois AURA](#) qui met à disposition beaucoup de ressources pédagogiques ou professionnelles.

Le site [Bois d'ici](#) présente un annuaire complémentaire spécifique au sourcing de produits bois. Il recense notamment les producteurs locaux et fournisseurs de bois massif et de bois transformé (y compris panneau) mais aussi les professionnels dont les entreprises de charpente qui peuvent avoir des systèmes constructifs propres. **Ce document renvoie donc vers ce site pour mettre en avant les acteurs locaux.**



Ci-dessous quelques acteurs présentant des spécificités (financés au travers du dispositif France 2030, disposant d'avis technique spécifique ou de FDES individuelle) :

- [le Groupe Thebault](#) produira du LVL (Laminated Veneer Lumber) local en sapin Pectiné dès 2026 en Auvergne, avec l'installation de la première usine de fabrication de lamibois ou LVL. Ces produits, tel que le TeboLVL, sont adaptés pour une mise en œuvre en plancher, mur, charpente et ossature bois, renforcement, contreventement, construction hors-site ;
- [Dom'innov](#) : caissons préfabriqués sur-mesure destinés à la construction bois : Blokiwood, Celeno bois, Celeno paille ;
- [Naofloor](#) : parquet en bois massif à pose flottante, conçu démontable et remontable.

Fiches détaillées :

En complémentarité des produits référencés dans le site [Bois d'ici](#), et de ceux cités dans le paragraphe précédent, sont présentés dans ce document les produits suivants :

Fibre de bois :

- Isolants de Soprema : [Pavawall Smart](#), [Pavawall GF](#), [Pavaflex Confort](#), [Pavarooft WFB](#)
- Isolants de Steico : [Flex 036](#), [Intégral](#), [Protect L Dry](#), [Universal 22 et 35](#)
- Isolants de Semin : [Flex+](#)
- Isolants d'Isonat : [Flex 40](#), [Flex 55](#), [Duoprotect 180](#), [Multisol 140](#), [Multisol 110](#)

Bois composite :

- Bardages de Neolife : [Cover](#), [Link](#), [Smart](#), [Nomad](#), [Clad](#), [Space](#), [Shadow](#)

Bois transformé ou inclus dans un produit

- Plattard Industries : [Isolabloc](#), bloc de coffrage bois/ciment en isolation répartie et isolation extérieure en polystyrène expansé
- Béton de bois CCB Greentech : [Mur porteur TimberROC](#) et [Façade TimberROC](#)

Pour aller plus loin...

[Livret bois - Métropole de Lyon](#)
[Fibois AURA](#)
[Bois d'ici](#)



**Fabricant**

SOPREMA
14 rue de st Nazaire
67000 Strasbourg

**Provenance de la ressource**

Est France, déchets de scieries
de résineux

**Coût indicatif du produit**

298 € HT/m³

**Canaux de commercialisation**

- Distributeurs pour professionnels
- Négociants spécialisés bio et géosourcés
- Approvisionnement auprès du fabricant

Utilisable en technique courante

Oui, DTA isolant + enduit

Domaine(s) d'application

ITE sous enduit sur facade maçonnée

FDES individuelle

Oui, [FDES n°41889](#), [41890](#), [41891](#)

Produit intégré dans un complexe

Panneau isolant support d'enduit

**PAVAWALL SMART**

> isolation thermique

Panneau isolant rigide en fibre de bois
destiné à l'isolation par l'extérieur

Caractéristiques techniques**Produit biosourcé à (% massique)**

95 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

Oui

Autres labels qualité ou certification

ACERMI, DTA

Classification à la réaction au feu

E

Classification à la résistance au feu

(a)

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

3

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

40 à 240 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,039 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

115 kg/m³

Réalisé par:



Cofinancement :



**Fabricant**

SOPREMA
14 rue de st Nazaire
67000 Strasbourg

**Provenance de la ressource**

Est France, déchets de scieries
de résineux

**Coût indicatif du produit**

293 € ht/m³

**Canaux de commercialisation**

- Distributeurs pour professionnels
- Négociants spécialisés bio et géosourcés
- Approvisionnement auprès du fabricant

Utilisable en technique courante

Oui, DTA isolant + enduit

Domaine(s) d'application

ITE sous enduit sur façade mur
ossature bois (MOB)

FDES individuelle

Oui, [FDES n°41895](#), [41887](#)

Produit intégré dans un complexe

Panneau isolant support d'enduit

**PAVAWALL GF**

> isolation thermique

Panneau isolant rigide en fibres de
bois destiné à l'isolation par l'extérieur

Caractéristiques techniques**Produit biosourcé à (% massique)**

95 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

Oui

Autres labels qualité ou certification

ACERMI, DTA

Classification à la réaction au feu

E

Classification à la résistance au feu

(a)

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

3

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

40 à 160 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,043 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

165 kg/m³ (40 et 60 mm)


130 kg/m³ (80 à 160 mm)

Réalisé par:



Cofinancement :





PAVAFLEX CONFORT

> isolation thermique

Panneau isolant thermo-acoustique semi-rigide en fibre de bois destiné à l'isolation par l'intérieur



Fabricant

SOPREMA
14 rue de st Nazaire
67000 Strasbourg



Provenance de la ressource

Est France, déchets de scieries de résineux



Coût indicatif du produit

85 € HT/m³



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour particuliers
- Distributeurs pour professionnels
- Négociants spécialisés bio et géosourcés

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

95 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

Oui

Autres labels qualité ou certification

ACERMI, Avis Technique

Classification à la réaction au feu

E

Classification à la résistance au feu

(a)

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

2

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

40 à 240 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,036 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

55 kg/m³

Utilisable en technique courante

Oui, Avis technique

Domaine(s) d'application

ITI sous revêtement intérieur, en remplissage de murs MOB, en toiture entre chevrons ou en combles

FDES individuelle

Oui, [FDES n°43326](#)

Produit intégré dans un complexe

En remplissage des systèmes type mur et façade ossature bois (MOB/FOB)

Réalisé par:

CLUSTER
ECOBATIMENT
/ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ville & territoire
aménagement
durable

Cofinancement :

MÉTROPOLE
GRAND LYON

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité

**Fabricant**

SOPREMA
14 rue de st Nazaire
67000 Strasbourg

**Provenance de la ressource**

Est France, déchets aubiers de
scieries de résineux

**Coût indicatif du produit**

430 € HT/m³

**Canaux de commercialisation**

- Distributeurs pour professionnels

Utilisable en technique courante

Oui, ATEx

Domaine(s) d'application

Pose en toiture terrasse inaccessible sur platelage et structure bois sous ATEx complet avec étanchéité Flagon synthétique SOPREMA

FDES individuelle

Oui, [FDES n°30809](#) et [30808](#)

Produit intégré dans un complexe

A compléter avec les deux couches supérieures du système Pavaroof

**PAVAROOF WFB**

> isolation thermique

Panneau isolant rigide en fibre de bois destiné à l'isolation thermique des toitures-terrasses

Caractéristiques techniques**Produit biosourcé à (% massique)**

95 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

Oui

Autres labels qualité ou certification

ACERMI, ATEx

Classification à la réaction au feu

E

Classification à la résistance au feu

(a)

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

3

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

120 à 260 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,043 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

160 kg/m³

Réalisé par:



Cofinancement :





Fabricant

STEICO FRANCE
22 Rue des Roses
67170 Brumath



Provenance de la ressource

Majoritairement Bois des
Landes (100% PEFC)



Coût indicatif du produit

75 € à 90 € HT/m³ en fourniture
seule



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour particuliers
- Distributeurs pour professionnels
- Négociants spécialisés bio et géosourcés
- Approvisionnement auprès du fabricant

Utilisable en technique courante

Oui, DTA 20/20-468_V3 et DTA 20/20-469_V2

Domaine(s) d'application

Isolation thermique pour toitures, murs, planchers entre structures et toitures

FDES individuelle

Oui, [FDES n°28738](#)



STEICO FLEX 036

> isolation thermique

Laine isolante semi-rigide à base de
fibre de bois

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

91 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

A+

Autres labels qualité ou certification

Keymark

Classification à la réaction au feu

E

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

2

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

40 à 240 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,036 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

55 kg/m³

Réalisé par:



Cofinancement :





STEICO INTEGRAL

> isolation thermique

Panneau isolant rigide, pare-pluie et support d'enduit à base de fibre de bois



Fabricant

STEICO FRANCE
22 Rue des Roses
67170 Brumath



Provenance de la ressource

Majoritairement Bois des Landes (100% PEFC)



Coût indicatif du produit

200 à 250 € HT/m³ en fourniture seule



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour particuliers
- Distributeurs pour professionnels
- Négociants spécialisés bio et géosourcés
- Approvisionnement auprès du fabricant

Utilisable en technique courante

Oui, ATE_x 3323_V1 et DTA 7/21-1786_V1

Domaine(s) d'application

Ecran rigide pare-pluie et support d'enduit pour murs extérieurs

FDES individuelle

Oui, [FDES n°40347](#)

Produit intégré dans un complexe

Panneau isolant pare-pluie et support d'enduit

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

91 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

A+

Autres labels qualité ou certification

ACERMI, Keymark

Classification à la réaction au feu

E

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

3

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

60 à 200 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,042 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; C_{tr}) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

140 kg/m³

Réalisé par:



Cofinancement :





Fabricant

STEICO FRANCE
22 Rue des Roses
67170 Brumath



Provenance de la ressource

Majoritairement Bois des
Landes (100% PEFC)



Coût indicatif du produit

160€ à 210 € HT/m³ en
fourniture seule



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour particuliers
- Distributeurs pour professionnels
- Négociants spécialisés bio et géosourcés
- Approvisionnement auprès du fabricant

Utilisable en technique courante

Oui, DTA 7/22-1794_V1, DTA 7/24-1809_V1, DTA 7/21-1781_V1, DTA 7/17-1694_V2, DTA 7/21-1789_V1, DTA 7/22-1791_V1

Domaine(s) d'application

Panneau isolant support d'enduit pour murs extérieurs

FDES individuelle

Oui, [FDES n°40347](#)

Produit intégré dans un complexe

Panneau isolant support d'enduit



STEICO PROTECT L DRY

> isolation thermique

Panneau isolant rigide et support d'enduit à base de fibre de bois

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

91 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

A+

Autres labels qualité ou certification

ACERMI, Keymark

Classification à la réaction au feu

E

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

3

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

100 à 300 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,039 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

110 kg/m³

Réalisé par:



Cofinancement :



**Fabricant**

STEICO FRANCE
22 Rue des Roses
67170 Brumath

**Provenance de la ressource**

Majoritairement Bois des
Landes (100% PEFC)

**Coût indicatif du produit**

270 à 350 € HT/m³ en
fourniture seule

**Canaux de commercialisation**

- Distributeurs pour particuliers
- Distributeurs pour professionnels
- Négociants spécialisés bio et géosourcés
- Approvisionnement auprès du fabricant

Utilisable en technique courante

Oui, DTU 31.2

Domaine(s) d'application

Panneau pare-pluie et coupe-vent,
pour toitures à pente $\geq 16^\circ$ (sans collage)

FDES individuelle

Oui, [FDES n°40347](#)



STEICO UNIVERSAL

22 et 35

> isolation thermique

Panneau isolant rigide et pare pluie à
base de fibre de bois

Caractéristiques techniques**Produit biosourcé à (% massique)**

100 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

A+

Autres labels qualité ou certification

Keymark

Classification à la réaction au feu

E

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

5

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

22 à 35 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,048 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; C_{tr}) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

270 kg/m³

Réalisé par:



Cofinancement :





Fabricant



BUITEX INDUSTRIES
Z.A Le Moulin
10 rue Pierre Giraud
69470 Cours-la-Ville



Provenance de la ressource

Forêt gérée durablement



Coût indicatif du produit

26,1 € HT/m² (fourniture seule)



Canaux de commercialisation

- Distributeurs à destination des professionnels uniquement
- Négociants spécialisés bio et géosourcés



SEMIN FLEX PLUS

> isolation thermique

Isolant composé de fibres de bois issues de déchets de scieries travaillant sur une gestion durable des forêts

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

81 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

A+

Autres labels qualité ou certification

ACERMI

Classification à la réaction au feu

E

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

3

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

40 à 200 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0.036 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

50 (-5, +15) kg/m³

Utilisable en technique courante

Oui, ATec

Domaine(s) d'application

Isolation intérieure des murs périphériques, des cloisons et des rampants

FDES individuelle

-

Réalisé par:



Cofinancement :





ISONAT FLEX 40

> isolation thermique

Panneau isolant en fibres de bois flexible pour l'isolation intérieure



Fabricant

ISONAT
Rue Barthélémy Thimonnier,
42300 Mably



Provenance de la ressource

Plaquettes de bois provenant de scieries voisines, dans un rayon d'environ 60 km autour du site de production (douglas certifié PEFC)



Coût indicatif du produit

-



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour particuliers
- Distributeurs pour professionnels
- Négociants spécialisés bio et géosourcés

Utilisable en technique courante

Oui, Avis technique n°20/19-432-v4 et n°20/19-431-v2

Domaine(s) d'application

Isolation thermique des murs et cloisons, des combles perdus et des combles aménagés

FDES individuelle

Oui, pour 40, 100 et 145 mm
[FDES n°32512](#), [n°32513](#) et [n°32514](#)

Produit intégré dans un complexe

Extensions de PV feu et de rapports d'essais acoustiques, associés à des plaques Placo®, peut être mis en œuvre en logements collectifs

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

92 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

A +

Autres labels qualité ou certification

ACERMI

Classification à la réaction au feu

E

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

3

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

40 à 240 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,038 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

40 kg/m³

Réalisé par:



Cofinancement :





ISONAT FLEX 55

> isolation thermique

Panneau isolant en fibres de bois flexible avec voile de confort pour l'isolation intérieure



Fabricant

ISONAT
Rue Barthélémy Thimonnier,
42300 Mably



Provenance de la ressource

Plaquettes de bois provenant de scieries voisines, dans un rayon d'environ 60 km autour du site de production (douglas certifié PEFC)



Coût indicatif du produit

-



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour particuliers
- Distributeurs pour professionnels
- Négociants spécialisés bio et géosourcés

Utilisable en technique courante

Oui, Avis technique n°20/19-432-v4 et n°20/19-431-v2

Domaine(s) d'application

Isolation thermique des murs et cloisons, des combles perdus et des combles aménagés

FDES individuelle

Oui, pour 100, 145 et 200 mm
[FDES n°29970](#), [n°32511](#) et [n°32518](#)

Produit intégré dans un complexe

Extensions de PV feu et de rapports d'essais acoustiques, associés à des plaques Placo®, peut être mis en œuvre en logements collectifs

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

92 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

A +

Autres labels qualité ou certification

ACERMI

Classification à la réaction au feu

F

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

3

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

40 à 240 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,036 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

50 kg/m³

Réalisé par:



Cofinancement :





ISONAT Duoprotect 180

> isolation thermique

Panneau isolant en fibres de bois rigide à haute résistance mécanique pour l'isolation extérieure



Fabricant

ISONAT
Rue Barthélémy Thimonnier,
42300 Mably



Provenance de la ressource

Plaquettes de bois provenant de scieries voisines, dans un rayon d'environ 60 km autour du site de production (douglas certifié PEFC)



Coût indicatif du produit

-



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour particuliers
- Distributeurs pour professionnels
- Négociants spécialisés bio et géosourcés

Utilisable en technique courante

Oui, DTA 7/17-1694_V2 et 7/21-1786_V1

Domaine(s) d'application

Isolation thermique extérieure des murs et des toitures

FDES individuelle

Oui, pour 35 mm, [FDES n°28470](#)

Produit intégré dans un complexe

Pose simple ou en double couche (compatible avec d'autres isolants rigides)

Peut remplacer un écran souple

Compatible pour COB

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

92 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

A +

Autres labels qualité ou certification

ACERMI

Classification à la réaction au feu

E

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

3

Performance mécanique

TR20

Epaisseur (mm)

35 à 80 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,047 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

180 kg/m³

Réalisé par:



Cofinancement :





ISONAT Multisol 140

> isolation thermique

Panneau isolant en fibres de bois rigide pour l'isolation extérieure et support d'enduit

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

92 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

A +

Autres labels qualité ou certification

ACERMI

Classification à la réaction au feu

E

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

-

Performance mécanique

TR10

Epaisseur (mm)

40 à 240 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,042 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

140 kg/m³

Fabricant



ISONAT
Rue Barthélémy Thimonnier,
42300 Mably



Provenance de la ressource

Plaquettes de bois provenant de scieries voisines, dans un rayon d'environ 60 km autour du site de production (douglas certifié PEFC)



Coût indicatif du produit

-



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour particuliers
- Distributeurs pour professionnels
- Négociants spécialisés bio et géosourcés

Utilisable en technique courante

Oui, DTA 7/17-1694_V2, 7/21-1781_V1 et 7/22-1791_V1

Domaine(s) d'application

Isolation thermique extérieure des murs et des toitures

FDES individuelle

Oui, pour 60-120-160 mm
[FDES n°28459](#) - [n°32516](#) - [n°28460](#)

Produit intégré dans un complexe

Pose simple ou en double couche (compatible avec d'autres isolants rigides). Panneau isolant et support d'enduit compatible pour COB

Réalisé par:



Cofinancement :





Fabricant

ISONAT
Rue Barthélémy Thimonnier,
42300 Mably



Provenance de la ressource

Plaquettes de bois provenant de scieries voisines, dans un rayon d'environ 60 km autour du site de production (douglas certifié PEFC)



Coût indicatif du produit

-



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour particuliers
- Distributeurs pour professionnels
- Négociants spécialisés bio et géosourcés

Utilisable en technique courante

Oui, DTA 7/17-1694_V2, 7/21-1781_V1 et DTA 7/22-1791_V1

Domaine(s) d'application

Isolation thermique extérieure des murs et des toitures

FDES individuelle

Oui, pour 100-140-240 mm
[FDES n°28486](#) - [n°32515](#) - [n°28458](#)

Produit intégré dans un complexe

Panneau isolant et support d'enduit compatible pour COB



ISONAT Multisol 110

> isolation thermique

Panneau isolant en fibres de bois rigide pour l'isolation extérieure et support d'enduit

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

92 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

A +

Autres labels qualité ou certification

Keymark

Classification à la réaction au feu

E

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

-

Performance mécanique

TR7,5

Epaisseur (mm)

60 à 240 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,039 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

110 kg/m³

Réalisé par:

CLUSTER
ECO BATIMENT
/ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ville & aménagement
durable

Cofinancement :

MÉTROPOLE
GRAND LYON

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité

**Fabricant**

NEOLIFE
Bâtiment HELLO
52 allée des Cèdres
69760 Limonest

**Provenance de la ressource**

France et Europe

**Coût indicatif du produit**

-

**Canaux de commercialisation**

- Approvisionnement auprès du fabricant

Utilisable en technique courante

Oui, Produit sous Avis Technique
COB DTU 31.2

Domaine(s) d'application

Logement 1^{ère}, 2^e, 3^e famille A et B
(IT 249)
ERP 1^{ère} à 5^e catégorie (IT 249)
Bâtiments classés en code du travail

FDES individuelle

Oui, [FDES n°40193](#)

**COVER**

> bardage

Une gamme de bardages biosourcés
pour les ouvrages ayant une
exigence feu élevée

Caractéristiques techniques**Produit biosourcé à (% massique)**

Entre 40 et 50 % selon produit

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

-

Autres labels qualité ou certification

Label Karibati QB15

Classification à la réaction au feu

Euroclasse B-s3,d0

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

-

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

-

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0.07 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

-

Réalisé par:

CLUSTER
ECOBATIMENT
/ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ville & aménagement
durable

Cofinancement :

MÉTROPOLE
GRAND LYON

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité

**Fabricant**

NEOLIFE
Bâtiment HELLO
52 allée des Cèdres
69760 Limonest

**Provenance de la ressource**

France et Europe

**Coût indicatif du produit**

-

**Canaux de commercialisation**

- Approvisionnement auprès du fabricant

Utilisable en technique courante

Oui, Produit sous Avis Technique
COB DTU 31.2
FOB DTU 31.4

Domaine(s) d'application

Logement 1^{ère}, 2^e, 3^e famille A et B
(IT 249)
ERP 1^{ère} à 5^e catégorie (IT 249)
Bâtiments classés en code du travail

FDES individuelle

Oui, FDES en cours de publication



LINK

> bardage

Une gamme de bardages biosourcés particulièrement adaptés aux
Façades à Ossature Bois et
Constructions à Ossature Bois

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

Entre 40 et 50% selon produit

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

-

Autres labels qualité ou certification

Label Karibati QB15

Classification à la réaction au feu

Euroclasse B-s3,d0

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

-

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

-

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0.07 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

-

Réalisé par:

CLUSTER
ECO BATIMENT
/ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ville & aménagement
durable

Cofinancement :

MÉTROPOLE
GRAND LYON

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité

**Fabricant**

NEOLIFE
Bâtiment HELLO
52 allée des Cèdres
69760 Limonest

**Provenance de la ressource**

France et Europe

**Coût indicatif du produit**

-

**Canaux de commercialisation**

- Approvisionnement auprès du fabricant

Utilisable en technique courante

Oui, Produit sous Avis Technique
COB DTU 31.2
FOB DTU 31.4

Domaine(s) d'application


Logement 1^{ère}, 2^e famille (R+3 max)
ERP de 5^e catégorie
Bâtiments classés en code du travail

FDES individuelle

Oui, [FDES n°40194](#)

**SMART****> bardage**

Une gamme de bardages biosourcés optimisée et polyvalente pour tous les ouvrages à contrainte feu modérée

**Caractéristiques techniques****Produit biosourcé à (% massique)**

Entre 40 et 50% selon produit

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

-

Autres labels qualité ou certification

Label Karibati QB15

Classification à la réaction au feu

Euroclasse C-s3, d0

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

-

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

-

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0.07 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

-

Réalisé par:



Cofinancement :



**Fabricant**

NEOLIFE
Bâtiment HELLO
52 allée des Cèdres
69760 Limonest

**Provenance de la ressource**

France et Europe

**Coût indicatif du produit**

-

**Canaux de commercialisation**

- Approvisionnement auprès du fabricant

Utilisable en technique courante

Oui, Produit sous Avis Technique
COB DTU 31.2
FOB DTU 31.4

Domaine(s) d'application

Logement 1^{ère}, 2^e famille (R+3 max)
ERP de 5^e catégorie (2^e groupe)
Bâtiments classés en code du travail

FDES individuelle

Oui, FDES en cours de publication

**NOMAD****> bardage**

Des lames de bardage légères
et combinables pour alterner les
rythmes en façade

**Caractéristiques techniques****Produit biosourcé à (% massique)**

Entre 40 et 50% selon produit

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

-

Autres labels qualité ou certification

Label Karibati QB15

Classification à la réaction au feu

Euroclasse D-s3, d2

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

-

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

-

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0.07 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

-

Réalisé par:



Cofinancement :



**Fabricant**

NEOLIFE
Bâtiment HELLO
52 allée des Cèdres
69760 Limonest

**Provenance de la ressource**

France et Europe

**Coût indicatif du produit**

-

**Canaux de commercialisation**

- Approvisionnement auprès du fabricant

Utilisable en technique courante

Oui, Produit sous Avis Technique
COB DTU 31.2
FOB DTU 31.4

Domaine(s) d'application

Maisons individuelles isolées de 1^{ère} famille
ERP de 5^e catégorie
Bâtiments classés en code du travail

FDES individuelle

Oui, [FDES n°40194](#)



CLAD

> bardage

Un bardage biosourcé adapté aux ouvrages sans exigence feu

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

Entre 40 et 50% selon produit

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

-

Autres labels qualité ou certification

Label Karibati QB15

Classification à la réaction au feu

Euroclasse E

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

-

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

-

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0.07 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

-

Réalisé par:



Cofinancement :



**Fabricant**

NEOLIFE
Bâtiment HELLO
52 allée des Cèdres
69760 Limonest

**Provenance de la ressource**

-

**Coût indicatif du produit**

-

**Canaux de commercialisation**

- Approvisionnement auprès du fabricant

Utilisable en technique courante


Oui

Domaine(s) d'application

Habillage de façade, création de
brise-vues, de brise-soleils ou de
cloisons séparatives...

FDES individuelle

-

**SPACE**

> façade

Une gamme de 3 profils décoratifs
biosourcés

Caractéristiques techniques**Produit biosourcé à (% massique)**

Entre 40 et 50% selon produit

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

-

Autres labels qualité ou certification

Label Karibati

Classification à la réaction au feu

M1 - M2

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

-

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

-

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0.07 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; C_{tr}) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)40 (-5, +15) kg/m³

Réalisé par:



Cofinancement :



**Fabricant**

NEOLIFE
Bâtiment HELLO
52 allée des Cèdres
69760 Limonest

**Provenance de la ressource**

-

**Coût indicatif du produit**

-

**Canaux de commercialisation**

- Approvisionnement auprès du fabricant

Utilisable en technique courante

Oui

Domaine(s) d'application

Volets, séparatifs de balcon, brise-vues ou brise-soleils...

FDES individuelle

-

**SHADOW**

> façade

Un profil d'habillage biosourcé

Caractéristiques techniques**Produit biosourcé à (% massique)**

Entre 40 et 50% selon produit

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

-

Autres labels qualité ou certification

Label Karibati

Classification à la réaction au feu

M1 - M2

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

-

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

-

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0.07 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)40 (-5, +15) kg/m³

Réalisé par:

CLUSTER
ECOBATIMENT
/ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ville
aménagement
durable

Cofinancement :

MÉTROPOLE
GRAND LYON

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité



Fabricant

PLATTARD INDUSTRIE
339 avenue de la plage
69400 Villefranche-sur-Saône



Provenance de la ressource

Douglas du haut beaujolais



Coût indicatif du produit

60 à 70 € HT/m² (ITE intégrée)
+ 45 à 50 € HT/m² (pose hors chaînage)



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour particuliers
- Distributeurs à destination des professionnels uniquement
- Approvisionnement auprès du fabricant

Utilisable en technique courante

Oui, DTA 16/16-743_V1

Domaine(s) d'application

Murs de façade et de réend jusqu'à R+3 dans les habitations de 1^{ère} et 2^{ème} famille, ERP et établissements relevant du code du travail

FDES individuelle

Oui, en cours de certification



ISOLABLOC

> structure

Bloc de coffrage bois/ciment en isolation répartie et isolation extérieure en polystyrène expansé

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

80 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

Non

Autres labels qualité ou certification

-

Classification à la réaction au feu

M0

Classification à la résistance au feu

REI 240

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

-

Performance mécanique

25 MPA

Epaisseur (mm)

Bloc béton 120 ou 150 + isolant 140, 180 ou 200 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

5,40 à 8,05 avec isolant de 140, 180 ou 200 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

52 - 54 dB

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

650 kg/m³

Réalisé par:

CLUSTER
ECO BATIMENT
/ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ville & territoire
aménagement
durable

Cofinancement :

MÉTROPOLE
GRAND LYON

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité



Fabricant

CCB GREENTECH
515 route de Marcollin
38270 Beaurepaire



Provenance de la ressource

Bois de trituration provenant majoritairement d'exploitants forestiers certifiés PEFC situés en Auvergne-Rhône-Alpes



Coût indicatif du produit

180 € HT/m² livré-posé



Canaux de commercialisation

Approvisionnement auprès des partenaires préfabricants (Spurgin/Leonhart/R-Technologies/Capremib)

Utilisable en technique courante

Oui, ATEX 3044 (procédure Avis Technique en cours)

Domaine(s) d'application

Logements individuels/collectifs ≤ R+3, ERP cat.1-5, bâtiments tertiaires, zones sismiques 1-4 hors littoral < 1 km

FDES individuelle

Oui, [FDES n°41664](#)



Mur porteur TimberROC

> structure - mur porteur et contreventement

Murs porteurs préfabriqués en béton de bois TimberRoc avec chaînages béton armé intégrés

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

38 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

A+

Autres labels qualité ou certification

Label Bois de France, PEFC

Classification à la réaction au feu

A2 s1 D0

Classification à la résistance au feu

rei 120

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

10

Performance mécanique

4 mpa

Epaisseur (mm)

240 et 300 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,16 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

70 dB

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

800 kg/m³

Réalisé par:



Cofinancement :





Façade TimberROC

> Façade – mur manteau autoporteur

Panneaux de façade autoporteuse
TimberRoc

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

38 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

A+

Autres labels qualité ou certification

Label Bois de France, PEFC

Classification à la réaction au feu

A2 s1 D1

Classification à la résistance au feu

Rei 121

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

10

Performance mécanique

4 mpa

Epaisseur (mm)

160, 200, 240, 300 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,16 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

57 dB

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

800 kg/m³



Fabricant

CCB GREENTECH
515 route de Marcollin
38270 Beaurepaire



Provenance de la ressource

Bois de trituration provenant majoritairement d'exploitants forestiers certifiés PEFC situés en Auvergne-Rhône-Alpes



Coût indicatif du produit

270 à 350 € HT/m³ en
fourniture seule



Canaux de commercialisation

Approvisionnement auprès des partenaires préfabricants (Spurgin/Leonhart/R-Technologies/Capremib)

Utilisable en technique courante

Oui, ATEX 3152

Domaine(s) d'application

Façades de logements, bureaux, ERP jusqu'à environ R+10

FDES individuelle

Oui, [FDES n°41661](#)

Réalisé par:



Cofinancement :



Paille

La région Auvergne-Rhône-Alpes a produit en moyenne sur les trois dernières années 860 000 tonnes de paille de céréales dont l'utilisation principale est agricole. Même si la construction paille se développait massivement, les besoins pour le bâtiment demeureraient très réduits (4% de la ressource paille en région suffirait à isoler 10% des constructions neuves). On peut recenser plus de 430 opérations mobilisant la paille comme isolant (habitat, ERP, bureaux, etc.) en Auvergne-Rhône-Alpes.

Cartographie des opérations +

La botte de paille est un matériau agricole qui présente de nombreux atouts pour le bâtiment :

- Qualités isolantes thermiques et acoustiques
- Matériau durable, économique et non transformé
- Approvisionnement ultra-local dans la majorité des cas
- Stockage carbone (34 kg de carbone biogénique / m² de mur bois-paille)

Produits/systèmes constructifs concernés :

- Remplissage d'une ossature bois en botte de paille
- Caisson préfabriqué isolé en botte de paille
- ITE en botte de paille (hors Règles pro)
- Paille porteuse (hors Règles pro)
- Paille en vrac insufflée dans des caissons (sous ATE_x)



Source : RFCP

Cadre réglementaire et normatif :

Les [Règles professionnelles de construction en paille CP2012 – remplissage isolant et support d'enduit](#) constituent le cadre de référence pour l'utilisation du matériau paille de blé comme isolant en remplissage d'ossature bois et support d'enduit.

Domaine d'application : France métropolitaine, constructions dont plancher bas du dernier niveau < 8 m, tous types de bâtiments, locaux de faible ou moyenne hygrométrie.

Les Règles professionnelles imposent le suivi d'une formation pro-paille.



L'association [Oïkos](#) représente le [RFCP](#), fédère la filière paille au niveau régional et coordonne notamment le suivi de la montée en compétence des acteurs de la construction paille (formation pro-paille). La région Auvergne-Rhône-Alpes est l'une des plus dynamiques en matière de formation.

Les acteurs de la construction paille sont référencés via [un annuaire](#) à retrouver sur le site du RFCP.

Zoom sur quelques acteurs et produits d'Auvergne-Rhône-Alpes :

Préfabrication de caissons en ossature bois et remplissage paille :

Dès lors qu'ils ont suivi une formation pro-paille, les charpentiers sont en mesure d'utiliser la paille, conformément aux règles professionnelles. C'est le cas par exemple de [Bâti Nature](#) qui est le précurseur en France de la préfabrication de murs isolés en paille (2006). A une échelle plus petite, la Scop [Construction Bois Alternative](#) propose aussi de la préfabrication en atelier. D'autres acteurs de la construction bois-paille sont référencés dans l'[annuaire du RFCP](#) ou dans le référencement de [Bois d'ici](#). Certains acteurs se sont spécialisés et ont développé des process industriels pour fournir des éléments préfabriqués en quantités significatives :

- [Manufacture Bois Paille](#) (visuel ci-contre), dans le Rhône, dont les produits font l'objet d'une [FDES individuelle](#) (capacité de production: 15 000 m²/an) ;
- [Activ'home](#), dans l'Allier, qui a développé et vend le procédé industriel pour sa ligne de production.



© Manufacture Bois Paille

Mise en œuvre in situ :

Dans certaines conditions (accès au chantier, chantier participatif, etc.), il peut être plus intéressant in situ d'isoler en paille sur place.

Botte à façon :

Afin de fournir une botte aux dimensions plus adaptées à la construction et à la rénovation, des entreprises fournissent des bottes de paille calibrées et contrôlées, en association à des services : [Isol'en Paille](#) (49), [Biofib Paille](#) (85) et [Le petit Ballot](#) (02).

Panneaux de paille :

- [Copano 1.0](#) (44) : panneau de paille confectionné par couture, à froid, à sec, sans colle, via un procédé low-tech. Son épaisseur de 11,5 cm en fait un produit spécifiquement adapté à la rénovation, en particulier pour l'ITE ou la réalisation de cloisons (hors Règles professionnelles).

Fiches détaillées :

En complémentarité des produits cités dans le paragraphe précédent, sont présentés dans ce document les produits suivants :

Botte à façon :

- [Biofib Paille](#) (85) : bottes d'une épaisseur de 22 cm, ou 36 cm.

Paille en vrac :

- [Ielo](#) (86) : paille hachée (Phi) en vrac destinée à une mise en œuvre par soufflage, couverte par un ATEX de cas A et de cas B. Utilisée en remplissage des caissons préfabriqués Celeno paille.

Pour aller plus loin...

[Livret paille - Métropole de Lyon](#)

[Site du Réseau Français de la Construction Paille](#) (ressources de licence libre)

[Étude sur la structuration de la Filière Construction en Paille en AuRA](#), Oïkos



**Fabricant**

BIOFIB ISOLATION
12 boulevard Réaumur
85000 La Roche-sur-Yon

**Provenance de la ressource**

Vendée

**Coût indicatif du produit**

34 € HT/m² épaisseur 220 mm
(prix public)

**Canaux de commercialisation**

- Distributeurs pour particuliers
- Distributeurs pour professionnels
- Négociants spécialisés bio et géosourcés
- Approvisionnement auprès du fabricant

Utilisable en technique courante

Oui, Règles professionnelles de la construction paille

Domaine(s) d'application

ITI / MOB / COB / toiture

FDES individuelle

-

Produit intégré dans un complexe

En remplissage des systèmes type mur et façade ossature bois (MOB/FOB)

**BIOFIB PAILLE****> isolation thermique**

Isolant en paille standardisé et adapté au format ossature bois avec des densités et niveaux d'humidité contrôlés

Caractéristiques techniques**Produit biosourcé à (% massique)**

99 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

A+

Autres labels qualité ou certification

-

Classification à la réaction au feu

B S1D0

Classification à la résistance au feu

REI 120

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

1,04

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

220 et 360 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,048 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

100 kg/m³

Réalisé par:

CLUSTER
ECO BATIMENT
/ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ville & aménagement
durable

Cofinancement :

MÉTROPOLE
GRAND LYON

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité



Fabricant

SCIC IELO
2 lieu dit La Petite Forêt
86210 Bonneuil-Matours



Provenance de la ressource

La Vienne (à moins de 20 km
du site de production)



Coût indicatif du produit

14 à 30 € HT/m² en fourniture
seule
33 à 55 € HT/m² en fourniture
et pose



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour professionnels
- Négociants spécialisés bio et géosourcés

Utilisable en technique courante

Oui, ATE_x cas A pour les MOB (conforme DTU 31.2) et FOB (conforme DTU 31.4)

Domaine(s) d'application

Parois verticales, horizontales,
combles perdus, rampants

FDES individuelle

En cours

Produit intégré dans un complexe

Remplissage de caissons par insufflation



PHI

> isolation thermique

Paille de blé hachée, sans additif,
compostable et biodégradable

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

100 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

-

Autres labels qualité ou certification

ACERMI en cours

Classification à la réaction au feu

E

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

2,84

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

200 à 450 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,049 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; C_{tr}) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

Entre 105 et 115 kg/m³

Réalisé par:

CLUSTER
ECO BATIMENT
/ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ville & territoire
aménagement
durable

Cofinancement :

MÉTROPOLE
GRAND LYON

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité

Chanvre

La culture du chanvre industriel est encadrée par la réglementation qui n'autorise que les variétés contenant moins de 0,3% de THC. La France est le leader européen du chanvre (deuxième mondiale) avec plus de 23 600 hectares plantés et des perspectives de développement importantes. Actuellement, on distingue les chanvrières de taille importante (7 en France, aucune en Auvergne-Rhône-Alpes) et des productions plus locales et plus artisanales (dont quelques dizaines d'hectares en Auvergne-Rhône-Alpes). La filière amont n'utilise aucun produit phytosanitaires pour la production, et les agences de l'eau du territoire national incitent à la plantation de chanvre pour réduire l'impact de pollution sur les zones de captage.

La plante est entièrement valorisable. Le cœur de la tige nommée chènevotte est utilisable dans le béton de chanvre tandis que la fibre est utilisée dans la filière automobile, la filière textile ou papetière mais aussi dans certains isolants pour la filière bâtiment (laine de chanvre). La graine est, elle, utilisable dans l'alimentation animale (protéagineux) et humaine ou en cosmétique.


Le béton de chanvre présente de nombreux atouts :

- Substitut à un granulat minéral
- Stockage carbone
- Performance acoustique et confort d'été

Produits/systèmes constructifs concernés - béton de chanvre :

- Remplissage d'ossature (murs, toiture)
- Sol
- Enduits chaux-chanvre (enduits de finition et correction thermique)
- Blocs de béton de chanvre préfabriqués

Les applications dans le bâtiment



Source : CAN Ingénieurs Architectes (44)

NB: seules les applications en parois verticales sont couvertes par les Règles professionnelles (voir ci-dessous).

Cadre réglementaire et normatif :

Règles professionnelles d'exécution de parois verticales (murs, cloisons et doublage) en béton de chanvre.

Domaine d'application : parois verticales conçues à base de béton de chanvre pour :

- Les bâtiments dont le plancher bas du niveau le plus haut est situé à 28 m maximum au-dessus du sol
- Les Établissements Recevant du Public (ERP) toutes catégories

Les règles professionnelles imposent le suivi d'une formation et l'emploi d'un couple chènevotte/liant validé par construire en chanvre ([liste à retrouver sur le site de Construire en chanvre](#)).



Autres systèmes constructifs concernés - fibre de chanvre : isolation en fibres de chanvre (ou incluant des fibres de chanvre)

En région Auvergne-Rhône-Alpes, il existe depuis plusieurs années des productions de chanvre en circuit court en Auvergne (association [Chanvre d'Auvergne](#)) et dans la Drôme (SARL [Drôme Chanvre](#)) de quelques dizaines d'hectares. Par ailleurs, la région se distingue par son engagement récent dans le développement de la filière chanvre textile. La coopérative [AURA Chanvre](#) rassemble agriculteurs et acteurs du secteur textile pour développer une filière. L'objectif est de promouvoir les vertus écologiques et économiques du chanvre, tout en favorisant une synergie entre ces différents acteurs. Cette nouvelle démarche pourrait, à terme, entrer en synergie avec les filières du bâtiment.

Dans le domaine du bâtiment, la filière connaît une dynamique croissante portée par des projets comme [Biostructure](#) sur l'ossature bois remplissage béton de chanvre, Chanvravenir sur les blocs préfabriqués (voir ci-après), et des opérations pilotes émergentes en blocs de chanvre dans la Métropole de Lyon.

Zoom sur quelques acteurs et produits d'Auvergne-Rhône-Alpes :

Blocs de béton de chanvre préfabriqués :

- Chanvravenir à Maclas (42) : projet de développement technique d'un procédé pour industrialiser une production de blocs jusqu'ici artisanale (mélange chènevotte, chaux, pouzzolane).

Ossatures remplissage béton de chanvre préfabriquées :

- [Biostructure](#) à Châtel-Guyon (63) : projet d'usine de préfabrication ossature-bois / béton de chanvre en développement soutenu dans le cadre de France 2030 (capacité de production: 6 000 m² en 2026 jusqu'à 50 000 m² projeté en 2031) ;
- [Wall'up préfa](#) (77) : unité industrielle de 2nde transformation du chanvre, qui produit et commercialise [deux systèmes constructifs de murs en béton de chanvre sur ossature bois](#). Le projet est né d'un groupement d'acteurs des filières bois/chanvre en Ile-de-France. Une action d'essaimage est accompagnée par la Banque des territoires, avec un projet en cours de montage sur le secteur rhônalpin.

Fiches détaillées :

En complémentarité des produits cités dans le paragraphe précédent, sont présentés dans ce document les produits suivants :

Fibre de chanvre :

- Isolants Biofib : [Biofib Trio](#), [Biofib Cloison](#)

Granulats végétaux pour béton de chanvre:

- [Biofib Chènevotte](#)
- Saint-Astier : [Isocanna Granulat Chanvre](#)

Pour retrouver l'ensembles de couples chènevotte/liant validés par Construire en chanvre : [voir ici](#)

Blocs de béton de chanvre préfabriqués :

- Vieille Matériaux : [Biosys BCE](#)
- Isohemp : [Bloc IsoHemp](#)



Pour aller plus loin...

[Livret chanvre - Métropole de Lyon](#)
[Construire en chanvre](#)
[Interchanvre](#)

**Fabricant**

BIOFIB ISOLATION
12 boulevard Réaumur
85000 La Roche-sur-Yon

**Provenance de la ressource**

Vendée

**Coût indicatif du produit**

12,64 € HT/m² pour épaisseur
100 mm (prix public)

**Canaux de commercialisation**

- Distributeurs pour particuliers
- Distributeurs pour professionnels
- Négociants spécialisés bio et géosourcés

Utilisable en technique courante

Oui, Avis technique

Domaine(s) d'application

ITI / COB / FOB

FDES individuelle

Oui, [FDES n° 41223](#)

**BIOFIB TRIO**

> isolation thermique

Isolant thermique semi-rigide
composé de chanvre, coton et lin

Caractéristiques techniques**Produit biosourcé à (% massique)**

85 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

A+, Label Excel Zone Verte

Autres labels qualité ou certification

ACERMI, ATec

Classification à la réaction au feu

F

Classification à la résistance au feu

REI et EI disponibles sur demande

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

< 2

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

45 à 200 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,038 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

30 kg/m³

Réalisé par:



Cofinancement :





Fabricant

BIOFIB ISOLATION
12 boulevard Réaumur
85000 La Roche-sur-Yon



Provenance de la ressource

Vendée



Coût indicatif du produit

5,87 € HT/m² pour cloison
45mm (prix public)



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour particuliers
- Distributeurs pour professionnels
- Négociants spécialisés bio et géosourcés

Utilisable en technique courante


Oui, Avis technique

Domaine(s) d'application

Cloisons distributives et séparatives

FDES individuelle

Oui, [FDES n°41211](#)



BIOFIB CLOISON

> isolation acoustique

Isolant acoustique écologique
composé de fibres de chanvre

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

87 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

A+, Label Excel Zone Verte

Autres labels qualité ou certification

ATec

Classification à la réaction au feu

F

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

< 2

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

45 et 60 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

-

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; C_{tr}) (en dB)

41 dB en montage 72/48 mm

45 dB en montage 98/62 mm

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

30 kg/m³

Réalisé par:



Cofinancement :





Fabricant

BIOFIB ISOLATION
12 boulevard Réaumur
85000 La Roche-sur-Yon



Provenance de la ressource

-



Coût indicatif du produit

17,14 € HT/sac de 20kg (prix public)



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour particuliers
- Distributeurs pour professionnels
- Négociants spécialisés bio et géosourcés
- Approvisionnement auprès du fabricant

Utilisable en technique courante

Oui, Règles professionnelles de construire en chanvre

Domaine(s) d'application

En vrac dans coffrage ou comme granulats pour béton de chanvre

FDES individuelle

-

Produit intégré dans un complexe

A mélanger à de la chaux pour enduits chaux-chanvre et bétons de chanvre



BIOFIB CHENEVOTTE

> isolation thermique

Granulat de chènevotte calibrée et dépoussiérée, issue du défibrage des pailles de chanvre

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

99 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

A+

Autres labels qualité ou certification

Label Construire en Chanvre (CenC)

Classification à la réaction au feu

-

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

-

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

En vrac

Conductivité thermique λ (W/m.k)

-

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

-

Réalisé par:

CLUSTER
ECOBATIMENT
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ville & territoire
aménagement
durable

Cofinancement :

MÉTROPOLE
GRAND LYON

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité



Fabricant



CHAUX DE SAINT ASTIER
28 Bis Route de Montanceix
La Jarthe
24110 Saint-Astier



Provenance de la ressource
France



Coût indicatif du produit

Environ 17,9 € HT/sac de 20 kg
(fourniture seule), hors ajout
de chaux



Canaux de commercialisation

- Distributeurs à destination des professionnels uniquement
- Négociants spécialisés bio et géosourcés

Utilisable en technique courante

Oui, Règles professionnelles
construire en chanvre

Domaine(s) d'application

Granulat pour béton de chanvre

FDES individuelle

-

Produit intégré dans un complexe

A mélanger avec de la chaux pour
bétons de chanvre ou pour enduits
hygrothermiques



ISOCANNA GRANULAT CHANVRE

> isolation thermique

Granulat chanvre labélisé
Bâtiment

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)
100%

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur
-

Autres labels qualité ou certification
Chenevotte Française Labellisée Batiment

Classification à la réaction au feu
-

Classification à la résistance au feu
-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ
-

Performance mécanique
-

Epaisseur (mm)
-

Conductivité thermique λ (W/m.k)
0,05 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)
-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)
-

Masse volumique (kg/m³)
95 à 115 Kg/m³

Réalisé par:



Cofinancement :





Fabricant

VIEILLE MATERIAUX
Z.A. La Croix de Pierre
1 rue des Planches
25580 Étals



Provenance de la ressource

Ressources françaises :
Chènevotte de Haute Saône
Ciment Naturel Prompt d'Isère



Coût indicatif du produit

85 € HT/m² en fourniture
seule



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour professionnels
- Négociants spécialisés bio et géosourcés

Utilisable en technique courante

Oui, Avis technique 16/20-781_V2.2

Domaine(s) d'application

Murs de façade de bâtiment
d'habitation de 1ère et 2ème
famille, de bâtiment relevant du
Code du Travail et d'Etablissements
Recevant du Public dans la limite de
construction R+1.
Utilisation en remplissages non
porteurs de façade.

FDES individuelle

Oui, [FDES n°35771](#)



BIOSYS BCE

> structure

Blocs de chanvre à emboîtement à
sec pour remplissage de façade

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

40 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

A+

Autres labels qualité ou certification

Avis technique 16/20-781_V2.2

Classification à la réaction au feu

B-s1, d0

Classification à la résistance au feu

EI 90

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

4 à 0% HR
2 à 100 % HR

Performance mécanique

$R_c \geq 0,2$ Mpa

Epaisseur (mm)

bloc standard
300 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0.071 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; C_{tr}) (en dB)

43 (-1 ; -2) dB

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

≤ 302 kg/m³ (sec)

Réalisé par:



Cofinancement :





BLOC ISOHEMP

> isolation thermique

Bloc de chanvre comme élément de maçonnerie autoportant sans rôle structurel



Fabricant

ISOHEMP
Avenue de l'Europe 13
10300 Sainte-Savine



Provenance de la ressource

France, Belgique et Pays-Bas



Coût indicatif du produit

-



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour particuliers
- Distributeurs pour professionnels
- Négociants spécialisés bio et géosourcés

Utilisable en technique courante

Oui, ATEX

Domaine(s) d'application

Nouvelle construction et rénovation: enveloppes, parois de séparation et contre-cloisons isolantes

FDES individuelle

-

Produit intégré dans un complexe

Isohemp 20 et 25 peuvent être combinés avec d'autres épaisseurs
A combiner avec les linteaux isohemp pour les passages de baies

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

30 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

Oui

Autres labels qualité ou certification

-

Classification à la réaction au feu

Bs1d0

Classification à la résistance au feu

45min pour ep. 70 et 90
60min pour ep. 120 et 150
120min pour ep. 200 et 250
240 min pour ep. 300 et 360

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

2.8

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

70 à 360 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,075 W/m.k pour ep. 70 mm
0,071 W/m.k pour ep. 90 à 360 mm

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

de 37 (0;-2) à 44 (-1;-6) dB

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

355 kg/m³ pour ep. 70 mm
320 kg/m³ pour ep. 90 à 360 mm

Réalisé par:



Cofinancement :



Biosourcés recyclés

Le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes dispose de filières structurées ou en cours de structuration autour de matériaux isolants provenant du recyclage ou de la valorisation de déchets, sous-produits et co-produits de textiles recyclés d'une part, et de carton d'autre part.

Textile recyclé (coton et autres fibres) :

La filière à base de coton recyclé (collecte, de tri et de recyclage) est bien développée dans le secteur du bâtiment. Ces produits isolants, présents sur le marché depuis de nombreuses années, bénéficient d'avis techniques, de certifications Acermi, de FDES, et portent le label « Produit biosourcé ».

Produits/systèmes constructifs concernés :

- Isolants en panneaux semi-rigide
- Isolants en vrac
- Panneaux acoustiques

Fiches détaillées :

- Knauf Groupe : [Thermasoft natura](#)
- Le relais Métisse : [PRT045 à PRT200](#), [RRT050 à RRT120](#), [Flocon](#)
- Buitex : [Cotonwool](#), [Style](#), [Isovégétal](#)

Carton recyclé :

Ce matériau, constitué de fibres de cellulose recyclées et de matériaux biodégradables, offre une excellente résistance mécanique tout en restant léger et maniable.

La filière d'isolation à base de carton ondulé représente un fort potentiel. Du fait de la disponibilité du gisement, les industriels ont la possibilité de se fournir localement, à proximité de leurs sites de production, pour produire des isolants semi-rigides.

Fiche détaillée :

- Valosense : [Valoflex](#)

Ouate de cellulose :

A l'échelle nationale, la ouate de cellulose fait également partie des filières issues de matières biosourcées recyclées. Il n'existe pas d'usine à l'échelle régionale, mais la ouate de cellulose dispose d'unités de production sur le territoire français, avec une ressource proche des unités de transformation. Ces solutions s'inscrivent pleinement dans une logique d'économie circulaire et de réduction de l'impact environnemental du bâtiment. Elles demeurent une solution économique et intéressante pour l'isolation, offrant une alternative compétitive économiquement par rapport aux isolants conventionnels.

La ouate de cellulose peut être utilisée sous différentes formes :

- En vrac, par soufflage pour l'isolation des combles, en insufflation en toitures, murs et planchers
- Floquée sur paroi verticale par projection humide
- En panneaux, plus rare, et davantage employée pour l'isolation phonique

Produits/systèmes constructifs concernés :


- Isolation des combles
- Isolation des toitures dans les rampants
- Isolation des murs ossature bois

A noter que Soprema développe une autre solution de ouate de cellulose vrac en ballots, composée à 90% de papier glassine recyclés (support étiquettes collantes). Il s'agit de la Ouate Univercell Cristal, qui n'est aujourd'hui pas utilisable en technique courante et ne fait donc pas l'objet d'une fiche détaillée.

Fiches détaillées :

- Ouattitude : [Cloudy Cellulose](#), [Igloo France S](#), [Ouattitude](#)
- Soprema : [Pavacell P](#), [Ouate Univercell +](#)





THERMASOFT NATURA

> isolation thermique

Panneaux constitués de fibres végétales et fibres recyclées de coton, de lin et de jute



Fabricant

KNAUF GROUPE
Rue Principale
68600 Wolgantzen



Provenance de la ressource

France



Coût indicatif du produit

9,5 à 40€/m² HT selon
épaisseur (fourniture)



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour particuliers
- Distributeurs à destination des professionnels uniquement

Utilisable en technique courante

Oui, Avis technique murs et combles

Domaine(s) d'application

Plafond, Combles, cloisons et contre-cloisons

FDES individuelle

Oui, [FDES n°37828 à 37836](#)

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

70 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

Oui

Autres labels qualité ou certification

ACERMI, Avis technique

Classification à la réaction au feu

F

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

1,6

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

45 à 200 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,038 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

40 kg/m³

Réalisé par:

CLUSTER
ECO BATIMENT
/ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ville
aménagement
durable

Cofinancement :

MÉTROPOLE
GRAND LYON

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité



Fabricant

LE RELAIS METISSE
Z.I Artois Flandres
422 boulevard de l'Est
62138 Billy-Berclau



Provenance de la ressource

Textile recyclé de la collecte
dans les Borne du Relais
France



Coût indicatif du produit

10 €/m² HT en moyenne pour
épaisseur 100 mm
(fourniture)



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour particuliers
- Distributeurs à destination des professionnels uniquement
- Négociants spécialisés bio et géosourcés

Utilisable en technique courante

Oui, Avis Technique

Domaine(s) d'application

Isolation intérieure murs, cloisons,
planchers, rampants phonique et
thermiques

FDES individuelle

Oui, [FDES n°35334](#)



METISSE PRT

> isolation thermique
et acoustique

Panneaux de laine de coton
biosourcé

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

85%

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

A+

Autres labels qualité ou certification

Avis technique, ACERMI

Classification à la réaction au feu

B S1 D 0

Classification à la résistance au feu

Euroclasse D

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

1,47

Performance mécanique

Reprise d'épaisseur à 100 % après écrasement

Epaisseur (mm)

45 à 200 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,039 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

40 (-2,-8) dB

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)


20 kg/m³

Réalisé par:



Cofinancement :





Fabricant

LE RELAIS METISSE
Z.I Artois Flandres
422 boulevard de l'Est
62138 Billy-Berclau



Provenance de la ressource

Textile recyclé de la collecte
dans les Borne du Relais
France



Coût indicatif du produit

10 €/m² HT en moyenne pour
épaisseur 100 mm
(fourniture)



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour particuliers
- Distributeurs à destination des professionnels uniquement
- Négociants spécialisés bio et géosourcés

Utilisable en technique courante

Oui, Avis Technique

Domaine(s) d'application

Isolation intérieure murs, cloisons,
planchers, rampants phonique et
thermiques

FDES individuelle

Oui, [FDES n°35335](#)



METISSE RRT

> isolation thermique
et acoustique

Rouleaux de laine de coton
biosourcé

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

85%

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

A+

Autres labels qualité ou certification

Avis technique, ACERMI

Classification à la réaction au feu

B S1 D 0

Classification à la résistance au feu

Euroclasse D

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

1,47

Performance mécanique

Reprise d'épaisseur à 100 % après écrasement

Epaisseur (mm)

50, 80, 100, 120 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,039 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

40 (-2,-8) dB

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

20 kg/m³

Réalisé par:



Cofinancement :





FLOCON

> isolation thermique

Vrac à souffler en laine de coton biosourcé



Fabricant

LE RELAIS METISSE
Z.I Artois Flandres
422 boulevard de l'Est
62138 Billy-Berclau



Provenance de la ressource

Textile recyclé de la collecte
dans les Bornes du Relais
France



Coût indicatif du produit

2,5 à 3 €/m² HT (fourniture)



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour particuliers
- Distributeurs à destination des professionnels uniquement
- Négociants spécialisés bio et géosourcés

Utilisable en technique courante

Oui, Avis Technique

Domaine(s) d'application

Isolation combles et planchers par soufflage vrac

FDES individuelle

Oui, [FDES n°37094](#)

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

85%

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

A+

Autres labels qualité ou certification

Avis technique, ACERMI

Classification à la réaction au feu

B S1 D 0

Classification à la résistance au feu

Euroclasse D

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

1,47

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

matière à souffler

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,047 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

16kg/m³

Réalisé par:



Cofinancement :





Fabricant

BUITEX INDUSTRIES
Z.A Le Moulin
10 rue Pierre Giraud
69470 Cours-la-Ville



Provenance de la ressource

Textiles recyclés en fin de vie
et/ou chutes industrielles



Coût indicatif du produit

37,85 €/sac (fourniture seule)



Canaux de commercialisation

- Distributeurs à destination des professionnels uniquement
- Négociants spécialisés bio et géosourcés

Utilisable en technique courante

Oui, ATec

Domaine(s) d'application

Isolation intérieure des murs périphériques, des cloisons et des rampants

FDES individuelle

Oui, [FDES n°34380 et 34388](#)



COTONWOOL

> isolation thermique

Panneau constitué de laine de coton recyclée issue de textiles revalorisés

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

80%

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

A+

Autres labels qualité ou certification

ACERMI

Classification à la réaction au feu

E

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

-

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

50 à 200 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,037 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

41 (-4, -10) dB

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

25 (-3,+5) kg/m³

Réalisé par:



Cofinancement :





Fabricant

BUITEX INDUSTRIES
Z.A Le Moulin
10 rue Pierre Giraud
69470 Cours-la-Ville



Provenance de la ressource

Textiles recyclés en fin de vie
et/ou chutes industrielles



Coût indicatif du produit

39,6 €/sac (fourniture seule)



Canaux de commercialisation

- Distributeurs à destination des professionnels uniquement
- Négociants spécialisés bio et géosourcés

Utilisable en technique courante

Oui, ATec

Domaine(s) d'application

Isolation des combles perdus

FDES individuelle

Oui, [FDES n°41319](#)



STYLE

> isolation thermique

Vrac à souffler composé à 100 %
de fibres de textile recyclé

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

90%

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

A+

Autres labels qualité ou certification

ACERMI

Classification à la réaction au feu

D-s2,d0

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

-

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

matière à souffler

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,044 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

12,5 (-2,5 ; +2,5) kg/m³

Réalisé par:

CLUSTER
ECO BATIMENT
/ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ville & aménagement
durable

Cofinancement :

MÉTROPOLE
GRAND LYON

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité



ISOVEGETAL

> isolation thermique

Isolant composé de fibres naturelles biosourcées issues du recyclage de coton et de jute (sacs de café), associées à du lin provenant d'exploitations gérées durablement



Fabricant

BUITEX INDUSTRIES
Z.A Le Moulin
10 rue Pierre Giraud
69470 Cours-la-Ville



Provenance de la ressource

Textiles recyclés en fin de vie
et/ou chutes industrielles



Coût indicatif du produit

10,7 €/m² TTC (fourniture
seule)



Canaux de commercialisation

- Distributeurs à destination des professionnels uniquement
- Négociants spécialisés bio et géosourcés

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

70% et 85% en recyclé

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

A+

Autres labels qualité ou certification

ACERMI

Classification à la réaction au feu

F

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

1,6

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

45 à 200 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0.038 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

40 (-5, +15) kg/m³

Utilisable en technique courante

Oui, ATec

Domaine(s) d'application

Isolation intérieure des murs périphériques, des cloisons et des rampants

FDES individuelle

Oui, [FDES n°34392 à 34400](#)

Réalisé par:



Cofinancement :





Fabricant

GREENFAB - VALOSENSE
ZA de Nolhac
43350 Saint-Paulien



Provenance de la ressource

Déchetteries de Haute-Loire



Coût indicatif du produit

De 7,98 € à 28,93 € fourniture
seule selon épaisseur



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour particuliers
- Distributeurs pour professionnels
- Négociants spécialisés bio et géosourcés

Utilisable en technique courante

Oui, ATEx

Domaine(s) d'application

Rampants, planchers de combles,
murs périphériques intérieurs,
cloisons

FDES individuelle

-



VALOFLEX

> isolation thermique

Isolant semi-rigide composé de fibre
de cartons recyclés

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

82 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

-

Autres labels qualité ou certification

ATEx

Classification à la réaction au feu

F

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

2,17

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

40 à 145 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,037 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

40 kg/m³

Réalisé par:



Cofinancement :





CLOUDY CELLULOSE, IGLOO FRANCE S et OUATTITUDE > isolation thermique

Isolant en vrac biosourcé fabriqué
en France : ouate de cellulose pour
soufflage et insufflation



Fabricant

OUATTITUDE
5 bis rue de l'Artisanat
34290 Servian



Provenance de la ressource

France et Europe



Coût indicatif du produit

20 à 40 €/m² TTC en soufflage
120 à 200 €/m³ TTC en
insufflation



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour professionnels
- Négociants spécialisés bio et géosourcés
- Approvisionnement auprès du fabricant

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

91%

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

Oui

Autres labels qualité ou certification

ETE, Avis technique, ACERMI

Classification à la réaction au feu

E

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

2

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

-

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,039 W/(m.K) en soufflage

0,041 W/(m.K) en insufflation

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; C_{tr}) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

25-35 kg/m³ en soufflage

50-60 kg/m³ en insufflation

Utilisable en technique courante

Oui, NF DTU 45.11 pour le soufflage
ETE pour soufflage, insufflation et
projection humide
Avis Technique pour l'insufflation et la
projection humide

Domaine(s) d'application

Combles, rampants, planchers,
cloisons, murs

FDES individuelle

Oui, FDES n° [41522](#) et [43708](#)



Fabricant

SOPREMA
14 rue de st Nazaire
67000 Strasbourg



Provenance de la ressource

Recyclage de journaux et de
tissus de vêtements en coton



Coût indicatif du produit

76 € ht/m³



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour particuliers
- Distributeurs pour professionnels
- Négociants spécialisés bio et géosourcés

Utilisable en technique courante

Oui, Avis Technique

Domaine(s) d'application

ITI sous revêtement intérieur, en
remplissage de murs MOB, en
toiture entre chevrons ou en combles

FDES individuelle

-



PAVACELL P

> isolation thermique

Panneau isolant thermo-acoustique en
fibres de cellulose destiné à l'isolation
par l'intérieur

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

95 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

Oui

Autres labels qualité ou certification

Avis Technique

Classification à la réaction au feu

-

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

2

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

60 à 200 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,039 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)


35 kg/m³

Réalisé par:



Cofinancement :





OUATE UNIVERCELL + > isolation thermique

Fibres de cellulose en vrac composées
à 90% de papiers journaux recyclés



Fabricant

SOPREMA
14 rue de st Nazaire
67000 Strasbourg



Provenance de la ressource

Recyclage de journaux



Coût indicatif du produit

0,88 € HT/KG



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour particuliers
- Distributeurs pour professionnels
- Approvisionnement auprès du fabricant

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

90 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

A

Autres labels qualité ou certification

ACERMI, Avis Technique

Classification à la réaction au feu

E

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

2

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

En vrac

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,039 W/m.k soufflage

0,041 W/m.k projection humide

0,042 W/m.k insufflation

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

-

Utilisable en technique courante

Oui, ATec

Domaine(s) d'application

Soufflage combles perdus

FDES individuelle

Oui, FDES [n°29336](#) et [n°30642](#)

Réalisé par:



Cofinancement :



Autres biosourcés

D'autres filières proposant des solutions biosourcées ou géosourcées sont actives avec différents niveaux de maturité. Quelques exemples : le linoléum naturel, les bétons végétaux (miscanthus, lin, etc.), la laine de mouton, l'isolant en maïs, la fibre d'herbe, le panneau de roseau ou le frein vapeur en papier ou encore les balles de céréales. Ces solutions, dont la liste n'est pas exhaustive, illustrent la diversité des approches pour une construction plus durable.

Utilisables en techniques courantes :

Certaines filières sont historiquement bien implantées en France et permettent de fournir des produits biosourcés utilisables en techniques courantes.

La filière lin, connue pour le textile, qui est en mesure de fournir de la matière première pour la fabrication de produits destinés à la construction. L'huile extraite de la graine de lin est par exemple utilisée pour la réalisation du revêtement de sols souples linoléum (combiné à d'autres produits biosourcés : farine de bois, toile de jute etc.). En France, la production de lin est très importante et principalement située en Normandie et dans les Hauts-de-France (quasi inexistante en Auvergne-Rhône-Alpes). Les principaux sites de fabrication de linoléum se trouvent en Europe : Tarkett en Italie, Gerflor en Allemagne et Forbo aux Pays-Bas et en Ecosse. Le lin peut également être intégré dans la composition de certains isolants en fibres végétales.

D'autres filières moins anciennes se sont structurées et peuvent aujourd'hui fournir des produits et solutions techniques utilisables en techniques courantes, à destination d'opérations en Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi ces solutions émergentes, nous pouvons citer la solution [Gramitherm](#) d'isolation thermique en fibres d'herbe, développée en Suisse et fabriquée en Belgique. Le sourcing de matière première se fait à partir de l'herbe perdue venant des bords de route et de l'entretien des espaces naturels. D'autres solutions concernent des usages moins courants pour les produits biosourcés. C'est le cas des membranes pare-vapeur [Cocon SD 20](#) et [90](#) développées par Nuuk dans les Hauts-de-France.

Projets en cours de structuration :

Au-delà des solutions nouvelles utilisables en techniques courantes, de nombreuses solutions biosourcées innovantes sont en cours de développement et font, ou feront, émerger de nouveaux produits innovants sur le marché.

Par exemple (liste non exhaustive) :

- Bétons végétaux : [KELLIG EMREN](#) (miscanthus-terre-chaux VÉGÉO75 et VÉGÉO105), [Bâtilin](#) (anas de lin)
- Laine de mouton : [Terre de laine](#) (laine de mouton en rouleau : [FDES n°42639](#) et [FDES n°42857](#))
- Bambou : [Fiboo](#) (isolant semi-rigide)
- Roseau : [Terra Roseau](#) (panneaux isolants)
- Balles de céréales : plus d'informations sur le site de [Bâtir en balle](#)
- Paille de riz : [projet Rizflex](#) de Soprema


Fiches détaillées :

- Biofib : [Biofib Trio](#)
- Knauf Groupe : [Thermasoft natura](#)
- Buitex : [Isovégétal](#)

Fiches détaillées :

- [Gramitherm](#)
- Nuuk : [Cocon SD 20](#) et [Cocon SD 90](#)





GRAMITHERM

> isolation thermique

Panneau isolant à base d'herbe naturelle



Fabricant

GRAMITHERM EUROPE
Boulevard de l'Europe 87
5060 Sambreville
BELGIQUE



Provenance de la ressource

Herbe perdue venant
des bords de route ou de
l'entretien des espaces
naturels



Coût indicatif du produit

14 à 30 € HT/m² (fourniture
seule) pour épaisseurs de 20 à
45 cm
33 à 55 € HT/m² (fourni-posé)
tarif indicatif



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour particuliers
- Négociants spécialisés bio et géosourcés
- Approvisionnement auprès du fabricant

Utilisable en technique courante

Oui, DTAs murs et combles

Domaine(s) d'application

ITI : Toitures, combles, cloisons,
Murs, Planchers
ITE : Murs

FDES individuelle

Oui, [FDES n° 43671](#)

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

88 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

CE

Autres labels qualité ou certification

-

Classification à la réaction au feu

Euroclasse E

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

2

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

Standard : 45 à 240 mm
Spécifique : 30 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,041 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

99% absorption phonique à 1000 Hertz

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

40 kg/m³

Réalisé par:

CLUSTER
ECO BATIMENT
/ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ville & territoire
aménagement
durable

Cofinancement :

MÉTROPOLE
GRAND LYON

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité

**Fabricant**

SAS NUUK
4 Allée du progrès
Parc AREA
59320 Englos

**Provenance de la ressource**

Europe

**Coût indicatif du produit**

144 € le rouleau de 75m² (prix public)

**Canaux de commercialisation**

- Distributeurs pour professionnels
- Négociants spécialisés bio et géosourcés

Utilisable en technique courante

Oui, DTU 45.10 - 31.2 - 31.4 / CPT 3728 et 3560

Domaine(s) d'application

Intérieur

FDES individuelle

Oui, [FDES n°42178](#)

**COCON SD 20****> isolation thermique**

Ecran pare-vapeur pour combles aménagés, combles perdus, murs ossature bois avec revêtement extérieur ventilé

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)
65 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur
-

Autres labels qualité ou certification
-

Classification à la réaction au feu
F

Classification à la résistance au feu
-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ
Sd 20

Performance mécanique
-

Epaisseur (mm)
0,4 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)
-

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)
-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)
-

Masse volumique (kg/m³)
-

Réalisé par:

**CLUSTER
ECO BATIMENT**
/ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

**ville
aménagement
durable**

Cofinancement :

**MÉTROPOLE
GRAND LYON**

**PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Fabricant**

SAS NUUK
4 Allée du progrès
Parc AREA
59320 Englos

**Provenance de la ressource**
Europe**Coût indicatif du produit**

206 € le rouleau de 75m²
(prix public)

**Canaux de commercialisation**

- Distributeurs pour professionnels
- Négociants spécialisés bio et géosourcés

Utilisable en technique courante

Oui, DTU 45.10 - 31.2 - 31.4 / CPT 3728 et 3560

Domaine(s) d'application

Intérieur

FDES individuelle

Oui, [FDES n°42178](#)

**COCON SD 90**

> isolation thermique

Ecran pare-vapeur Sd pour combles aménagés, combles perdus en zone très froide et murs avec revêtement extérieur non ventilé

Caractéristiques techniques**Produit biosourcé à (% massique)**

58 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

-

Autres labels qualité ou certification

-

Classification à la réaction au feu

F

Classification à la résistance au feu

-

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

Sd 90

Performance mécanique

-

Epaisseur (mm)

0,7 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

-

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

-

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

-

Réalisé par:

CLUSTER
ECO BATIMENT
/ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ville & aménagement
durable

Cofinancement :

MÉTROPOLE
GRAND LYON

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité

Terre crue

Matériau présent en abondance sur le territoire, la terre crue a façonné le patrimoine régional à travers des techniques variées, comme le pisé, très présent dans la région. L'usage de la terre crue en construction tend aujourd'hui à se structurer pour répondre aux enjeux normatifs et réglementaires dans le secteur du bâtiment, en construction et en rénovation. la [Confédération de la Construction en Terre Crue](#) rassemble des structures de professionnel.les de la terre crue sur tout le territoire.

La terre crue est un matériau de construction largement disponible. Son impact écologique est négligeable si la terre n'est pas adjuvantée (ou "stabilisée") et qu'elle n'est pas transportée sur de longues distances. D'autre part, elle possède des propriétés intéressantes en termes de régulation hygrothermique et de confort d'été. Matériau porteur dont les qualités de structure sont démontrées depuis des siècles par le patrimoine bâti, aujourd'hui, elle est utilisée aussi en enduits correcteurs thermiques et en remplissage dans certains projets..

Produits/systèmes constructifs concernés :

- Pisé
- Enduits de terre crue (technique courante sur paille et sur supports terre crue)
- Brique de terre crue : adobe, bloc de terre compressée (BTC), blocs de terre moulée (BTM), blocs de terre extrudée (BTE)
- Terre allégée
- Torchis
- Bauge (peu présente en région Auvergne-Rhône-Alpes)

Au-delà des systèmes constructifs, on distingue des types de mise en œuvre et d'utilisation de la terre : terre de site, terre locale (proximité du chantier), terre prête à l'emploi (adjuvanté ou non), ouvrages préfabriqués.

Terre de site :

La région compte des maçons compétents pour la mise en œuvre de ce matériau (voir [annuaire des adhérents Tera](#)). Ils suivent alors les règles de bonnes pratiques et évaluent les possibilités de mise en œuvre selon les caractéristiques de la terre et le patrimoine existant aux alentours. Des tests (muret d'essai, échantillons d'enduit) doivent être réalisés in situ pour attester d'une possible utilisation en construction : réalisation d'ouvrages en pisé, préfabrication de blocs in situ, enduits, adobe, etc. Les terres de site peuvent aussi être utilisées d'un chantier à un autre (réutilisation d'un chantier de terrassement à proximité vers un chantier de construction par exemple).



A l'échelle régionale, l'association TERA réunit les professionnels de la terre crue pour dynamiser les métiers, les techniques, et valoriser le patrimoine à travers un programme d'actions.

Terre en vrac, prête à l'emploi :

D'autres acteurs se positionnent sur la fourniture de terre en vrac caractérisée, dédiée à l'utilisation en construction. Nous pouvons citer Cemex dont la carrière d'Oytier-Saint-Oblas (38) fournit des terres à pisé à certaines opérations.

Des projets sont en cours de structuration, comme c'est le cas pour Terre de Combronde dans le Puy-de-Dôme qui associe qui alimente ponctuellement en terre les chantiers de ses membres.

Enduits :

Les enduits à base d'argiles peuvent être réalisés avec la terre de site si ses caractéristiques le permettent, avec ou sans ajouts d'argile, de sable ou de fibres végétales. Des fabricants fournissent des solutions prêtes à l'emploi, c'est le cas de [Defi Houillères de Cruéjols](#) situé en Isère. Ce fabricant fournit des enduits à base d'argile pour différentes applications : Terre du Royans (enduit de dressage), Argil deco (enduit de finition/décoration), Argil paint (enduit stuc ou badigeon).

Ouvrages préfabriqués hors-site :

Différents éléments peuvent être préfabriqués à partir de terre crue, avec une fabrication ex situ (en usine ou en atelier) : adobe, BTC, BTM, BTE, etc. Des éléments de murs en pisé peuvent également être préfabriqués ex situ, c'est le cas de [Terrio](#) présent sur la Métropole de Lyon.

La région Auvergne-Rhône-Alpes ne compte pas aujourd'hui d'acteur positionné sur la fabrication de blocs de terre crue mais des fabriques pourraient voir le jour dans les prochaines années. Hors région, nous pouvons noter des acteurs tels que [Manufacture des Terres Méditerranéennes](#) en région Sud et [Brique Technic Concept](#) (Terreal / Wienerberger) en Occitanie.

A Sevran, en région parisienne, le projet Cycle Terre proposait de réaliser des éléments préfabriqués destinés à la construction en terre crue, à partir des déblais issus de chantiers du Grand Paris. La fabrique de BTC s'est stoppée en juin 2024 après plusieurs années d'activité, avant que le projet Re-Cycle Terre ne puisse voir le jour en mai 2025. Le collectif Re-Cycle Terre est réuni autour de trois acteurs complémentaires :

- Terrio : fabrication de blocs de pisé préfabriqués
- Edifice : formations à la construction écologique et au réemploi
- La Brique de Guyane : production de BTC

Cadre réglementaire et normatif :

Le Guide des Bonnes Pratiques est un document normatif, rédigé par les professionnels. Il constitue une référence pour les acteurs concernés par les techniques constructives qu'ils décrivent. Ces textes ne permettent pas de basculer ces techniques parmi les « techniques courantes », mais ils donnent des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques utiles aux acteurs de la filière. Le Guide des Bonnes Pratiques de la construction en terre crue se compose de six techniques : bauge, brique de terre crue, enduit de terre, pisé, terre allégée, torchis.

Par ailleurs, le Projet National Terre avance sur la caractérisation de l'ensemble des techniques de terre

Les Règles professionnelles de construction en paille CP2012 prévoient la mise en œuvre d'un enduit en terre crue, avec ou sans finition à la chaux, sur les bottes de paille. Dans ce cas, l'application de l'enduit se fait en technique courante. De même pour les enduits sur maçonneries en terre crue (adobe, pisé, torchis, etc.) qui sont encadrés par les Règles Professionnelles pour la mise en œuvre des enduits sur supports composés de terre crue.

Fiches détaillées :

En complémentarité des produits cités dans la paragraphe précédent, sont présentés dans ce document les produits suivants :

- **Blocs de terre comprimés** : [Manufacture des Terres Méditerranéennes](#)
- **Pisé préfabriqué** : [Terrio](#)

Pour aller plus loin...

[TERA](#)


[Asterre](#)

[Confédération de la Construction en Terre Crue](#)

[Ressources amàco](#)

[Ressources Craterre](#)

[PN Terre](#)





Fabricant

MANUFACTURE DES TERRES
MEDITERRANENNES
Centre Hèrmes
13 boulevard Georges
Clémenceau
83300 Draguignan



Provenance de la ressource

Terre de site - terre de
réemploi caractérisée



Coût indicatif du produit

-



Canaux de commercialisation

- Approvisionnement auprès
du fabricant

Utilisable en technique courante

Oui, DTU 20.1 - 20.13

Domaine(s) d'application

Périphérique intérieur, cloisons, murs
d'inertie thermique

FDES individuelle

Prochainement

Produit intégré dans un complexe

Mortier de terre crue ou mortier de
chaux
Finition brute, badigeonnée ou enduite
(chaux ou terre)



BRIQUE DE TERRE CRUE MANUFACTUREE

> autre

Brique de terre crue réalisée à partir
de terres de réemploi ou de terres de
site, sans chaux, sans ciment

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

Produit géosourcé 100 %

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

-

Autres labels qualité ou certification

-

Classification à la réaction au feu

M0

Classification à la résistance au feu

Néant

**Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur
d'eau μ**

5 à 10

Performance mécanique

>1Mpa

Epaisseur (mm)

-

Conductivité thermique λ (W/m.k)

1 W/m.k

**Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits
aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)**

>54 dB

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

1700 - 2500kg/m³

Réalisé par:


CLUSTER
ECOBATIMENT
/ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ville
aménagement
durable

Cofinancement :

MÉTROPOLE
GRAND LYON

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité



Fabricant

TERRIO
103 rue de l'Industrie
69800 Saint-Priest



Provenance de la ressource

Déchet de carrière ou déchet
de chantier de la région AURA



Coût indicatif du produit

450 à 800 € le bloc fourni-posé



Canaux de commercialisation

- Distributeurs pour professionnels
- Approvisionnement auprès du fabricant

Utilisable en technique courante

Non

Domaine(s) d'application

Structure (façade ou refend)
Façade autoporteuse ou en remplissage
Cloison

FDES individuelle

Prochainement

Produit intégré dans un complexe

Utilisation d'isolants biosourcés
perspirants



BLOC DE PISE

> structure

Blocs de pisé fabriqués à façon selon calepinage chantier

Caractéristiques techniques

Produit biosourcé à (% massique)

100%

Etiquetage ou autres labels qualité de l'air intérieur

-

Autres labels qualité ou certification

-

Classification à la réaction au feu

A1

Classification à la résistance au feu

-e (REI 90 selon essais allemands)

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

8

Performance mécanique

1 à 1,5 Mpa

Epaisseur (mm)

300 à 500 mm

Conductivité thermique λ (W/m.k)

0,75 W/m.k

Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens R_w (C ; Ctr) (en dB)

58 (-2;-4) dB

Indice d'efficacité aux bruits de choc L_w (en dB)

-

Masse volumique (kg/m³)

2200 kg/m³

Réalisé par:

CLUSTER
ECOBATIMENT
/ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ville &
aménagement
durable

Cofinancement :

MÉTROPOLE
GRAND LYON

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Pierre

Matériau local, durable et facilement réemployable, la pierre naturelle nécessite peu d'énergie pour sa transformation. Elle s'inscrit pleinement dans les objectifs de la transition énergétique. Le territoire régional offre une grande diversité de pierres, souvent compactes et résistantes, bien adaptées aux usages du bâtiment.

Produits/systèmes constructifs concernés :

- Aménagements urbains et paysagers
- Pierre massive de construction
- Pierre de taille pour la rénovation de patrimoine

La région compte 50 carrières en activité, soit 6% des carrières françaises, avec une production annuelle de 20 000 m³ de pierres extraites. Les roches souvent affleurantes et la présence du Rhône pour le transport créent des conditions favorables à l'exploitation de ces richesses naturelles.

Cadre réglementaire et normatif :

NF DTU 20.1 Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs
NF DTU 40.11 Couverture en ardoise (marchés privés)
NF DTU 52.1 Revêtement de sols scellés
NF DTU 52.2 Pose collée des revêtements céramiques et assimilés – pierre naturelle
NF DTU 55.2 Revêtements muraux attachés en pierre mince



[Rhônapi](#) est un acteur qui dynamise la filière pierre naturelle en région Auvergne-Rhône-Alpes. L'association rassemble plus de 90 professionnels qui représentent la filière pierre régionale au sens large : carriers, transformateurs, tailleurs de pierre, marbriers, poseurs, graveurs, spécialistes du patrimoine ou de la formation, fabricants de machines et d'outillage, architectes, experts, représentants associatifs, syndicaux ou de chambres consulaires.

L'association met à la disposition des acteurs de la filière plusieurs ressources utiles :

- Une [lithothèque](#) permettant de connaître les différents types de pierres exploitées dans la région, et leurs caractéristiques techniques
- Un [annuaire des adhérents](#)

Zoom sur quelques acteurs et produits d'Auvergne-Rhône-Alpes :

Rhônapi assure la défense et la gestion de l'Indication Géographique « pierres marbrières de Rhône-Alpes ». Cette IG est homologuée par l'INPI avec un cahier des charges qui précise les caractéristiques techniques. Les pierres marbrières de la région qui en bénéficient sont :

Dans l'Ain :

- Pierre de Champor/Chamdoré
- Pierre de Hauteville
- Pierre de Romanèche
- Pierre de Drom/Revermont/Chandolin
- Pierre de Grand Corent/Jaune de Valore

En Isère :

- Villebois jeune et gris
- Pierre de Rocheret
- Pierre de Ste Baudille

En Ardèche :

- Pierre de Chomerac
- Pierre de Labeaume
- Pierre de Ruoms

Parmi les adhérents de Rhônapi, les adhérents producteurs de pierres situés en Auvergne-Rhône-Alpes sont :

- Ardoisières de Morzine (74) : ardoise de Morzine
- Artisanat de la pierre à Villedieu (15) : pierre de lave de Bouzentes
- Carrière et marbrerie de Labeaume (07) : pierre de Ruoms
- Christian Badiou grès de Blavozy (43) : arkose de Blavozy, brèche de la Chomette, Chaspuzac et de Polignac, granite de la Creuse, lave de Bouzentes
- Guinet-Derriaz à Porcieu (38) : pierre de Hauteville, Chandoré, Villebois, Pompignan, Farges
- Groupe carrières Blanc (01) : pierre de Hauteville
- GONIN TP (38) : pierre de Villebois
- SAS Lorenzo Granit du Mont Blanc à Combloux (74) : granit du Mont-Blanc
- SAS Mallet à Volvic (63) : pierre de lave de Volvic
- Andésite à Mazayes (63) : pierre de lave de Volvic, Mont-Doré, Chambois

Pour aller plus loin...

[Livret pierre - Métropole de Lyon](#)

[Rhônapi](#) (lithothèque + annuaire adhérents)

[Association nationale des Artisans Lauziers Couvreur](#)

[Fédération française des professionnels de la pierre sèche](#)

[Association Artisans Bâisseurs en Pierres Sèches](#)



Annuaire des fabricants

BUITEX INDUSTRIES



ZA Le Moulin
10 rue Pierre Giraud
69470 Cours-la-Ville

Lieu de production : Cours-la-Ville (69)

- > Chiffre d'affaires : 10 M€
- > Capacité de production : NC
- > 38 salariés

Contact



Loïc GEOFFROY, Chef de Marché Isolation
06 89 70 35 91 - loic.geoffroy@semin.com

CAVAC BIOMATERIAUX / BIOFIB ISOLATION



12 boulevard Réaumur
85000 La Roche-sur-Yon

Lieu de production : Sainte Hermine et Sainte Gemme la plaine (85)

- > Chiffre d'affaires : 20 M€
- > Capacité de production : NC
- > 60 salariés

Contact



Thomas VALETTE, Responsable service pro
02 51 30 98 39 - t.valette@biofib.com

CCB GREENTECH



515 route de Marcollin
38270 Beaurepaire

Lieu de production : Beaurepaire (38)

- > Chiffre d'affaires : NC
- > Capacité de production : 1 000 000 m² de murs/an
- > 12 salariés

Contact



Caroline GERARD, Directrice Marketing Communication
07 48 83 84 09 - caroline.gerard@ccbgreentech.com

Préfabricants partenaires de CCB

SPURGIN LEONHART

All. du Petit Courtin, 28630 Mignières



Fabien PANEL, Directeur commercial
06 80 31 02 20 - fabien.panel@spurgin.fr

R-TECHNOLOGIES

229 Route des Grands Champs Sud, 74580 Viry



Charles ISENBERG, Directeur commercial
06 63 45 45 37 - charles.isenberg@groupecheminal.com

CAPREMIB

44 RN 44, 51220 Cormicy



Clément BLANC, Directeur général
03 26 48 47 00 - cblanc@capremib.fr

CHAUX DE SAINT ASTIER



La Jarthe
28 Bis Route de Montanceix
24110 Saint-Astier

Lieu de production : Saint-Astier (24)

- > Chiffre d'affaires : 40 M€
- > Capacité de production : 110 000 tonnes
- > 150 salariés

Contact



Eric DELANOË, Prescripteur Grand Sud-Est & Corse
06 08 40 36 47 - e.delanoe@saint-astier.com

GRAMITHERM EUROPE



Boulevard de l'Europe 87
5060 Sambreville, Belgique

Lieu de production : Auvelais, Belgique

- > Chiffre d'affaires : 2 M€
- > Capacité de production : 200 000 m³
- > 20 salariés

Contact



Agnès ROGGE MAN, Communication
06 62 89 73 32 - a.roggeman@gramitherm.eu

GREENFAB



ZA de Nohac
43350 Saint-Paulien

Lieu de production : Saint-Paulien (43)

- > Chiffre d'affaires : NC
- > Capacité de production : NC
- > 14 salariés

Contact



Frédéric RELIANT, Responsable développement
04 22 91 01 29 - frederic.reliant@valosense.fr

ISOHEMP



Avenue de l'Europe 13
10300 Sainte-Savine

Lieu de production : Fernelmont, Belgique

- > Chiffre d'affaires : NC
- > Capacité de production : 5 millions de blocs de chanvre /an
- > 45 salariés

Contact



Delphine COURTOIS, Directrice Commerciale
03 60 85 00 51 - info@isohemp.com

ISONAT



Rue Barthélémy Thimonnier
42300 Mably

Lieu de production : Mably (42)

- > Chiffre d'affaires : 28 M€
- > Capacité de production : NC
- > 58 salariés

Contact



Stéphanie BORRIONNE, Déléguée commerciale
isolants biosourcés
06 70 28 35 72
stephanie.borrione-armand@saint-gobain.com

KNAUF GROUPE



Rue Principale
68600 Wolgantzen

Lieu de production : Cours-la-Ville (69)

- > Chiffre d'affaires : 7,7 Md€
- > Capacité de production : NC
- > 24700 salariés

Contact



Audrey COLANTUONO, Cheffe de produits
06 72 49 02 53 - audrey.colantuono@knauf.com

LE RELAIS METISSE



Z.I Artois Flandres
422 boulevard de l'Est
62138 Billy-Berclau

Lieu de production : Billy-Berclau (62)

- > Chiffre d'affaires : 3,05 M€
- > Capacité de production : 1 800 tonnes
- > 17 salariés

Contact



Cédric PLANA, Technico commercial
06 70 23 36 77 - metissese@lerelais.org

MANUFACTURE DES TERRES MEDITERRANENNES



Centre Hèrmes
13 boulevard Georges Clémenceau
83300 Draguignan

Lieu de production : Draguignan (83)

- > Chiffre d'affaires : NC
- > Capacité de production : NC
- > Salariés : NC

Contact



David LUNEAU, Technico commercial
06 98 58 13 79 - dluneau@mtm-manufacture.fr

NEOLIFE



Bâtiment HELLO
52 allée des Cèdres
69760 Limonest

Lieu de production : Isère (38) et Drôme (26)

- > Chiffre d'affaires : 12,2 M€
- > Capacité de production : NC
- > 25 salariés

Contact



Candice DELAHOUSSE, Responsable Marketing et Communication
04 78 25 63 08 - contact@neolife.fr

OUATTITUDE



5 bis rue de l'Artisanat
34 290 Servian

Lieu de production : Servian (34)

- > Chiffre d'affaires : NC
- > Capacité de production : NC
- > 10 salariés

Contact



Jean-Charles CRUANAS, Directeur de site
04 67 30 74 51 - jccruanas@ouattitude.fr

PLATTARD INDUSTRIES



389 avenue de la plage
69400 Villefranche-sur-Saône

Lieu de production : Villefranche-sur-Saône (69)

- > Chiffre d'affaires : 8,12 M€
- > Capacité de production : 130 000 tonnes de produits préfabriqués
- > 8 salariés

Contact



Thierry MOREAU, Responsable commercial
06 31 11 86 13 - thierry-moreau@plattard.com

SAS NUUK



Parc AREA
4 Allée du progrès
59320 Englos

Lieu de production : France - Europe

- > Chiffre d'affaires : 7 M€
- > Capacité de production : NC
- > 12 salariés

Contact



Xavier DELFORGE, Directeur général
07 85 92 03 86 - x.delforge@nuuk-group.com

SCIC IELO



2 Id la petite forêt
86210 Bonneuil-Matours

Lieu de production : Bonneuil-Matours (86)

- > Chiffre d'affaires : 27,1 k€
- > Capacité de production : NC
- > 8 salariés

Contact



Pauline MATTA, Chargée de communication
05 23 53 21 82 - communication@ielo.coop

SOPREMA



14 rue de st Nazaire
67000 Strasbourg

Lieu de production : France (plusieurs sites)

- > Chiffre d'affaires : 5 Md€
- > Capacité de production : NC
- > 4200 salariés

Contact



François MONNET, Prescription isolation durable
06 07 90 33 31 - fmonnet@soprema.fr

STEICO FRANCE



22 Rue des Roses
67170 Brumath

Lieu de production : Casteljalous (47)

- > Chiffre d'affaires : NC
- > Capacité de production : NC
- > Salariés : NC

Contact



Benoit D'AUBIGNY, Responsable Régional des
Ventes et Prescription
06 76 27 13 89 - b.daubigny@steico.com

TERRIO



103 rue de l'Industrie
69800 Saint-Priest

Lieu de production : Saint Priest (69)

- > Chiffre d'affaires : NC
- > Capacité de production : 2 500 m²
- > 12 salariés

Contact



Vincent-Pierre FREUDENREICH, Dirigeant
06 46 78 51 05 - vp.freudenreich@terrio.fr

VIEILLE MATERIAUX



Z.A. La Croix de Pierre
1 rue des Planches
25580 Étalans

Lieu de production : Mérey-sous-Montrond (25)

- > Chiffre d'affaires : 30 M€
- > Capacité de production : 45 000 m²
- > 55 salariés

Contact



Pierrick SERRES, Responsable prescription et
développement technique
07 62 57 12 26 - pierrick.serres@vicat.fr

Pour aller plus loin ...

Livret bois - Métropole de Lyon : <https://transition-btp.grandlyon.com/download/livret-bois/>
Fibois AURA : <https://www.fibois-aura.org>
Bois d'ici : <https://aura.boisdici.org>

Livret paille - Métropole de Lyon : <https://transition-btp.grandlyon.com/download/livret-paille/>

Réseau français de la construction paille (RFCP) :

- Site du RFCP qui regroupe de nombreuses ressources de licence libre : <https://www.rfcp.fr>
- Site du congrès national : <https://www.congres-paille.fr/>
- Chaîne youtube du RFCP <https://www.youtube.com/@laconstructionpaille>
- Construction paille <https://auvergnerhonealpes.constructionpaille.fr>

Étude sur la structuration de la Filière Construction en Paille en AuRA, Oïkos : https://oikos-ecoconstruction.com/wp-content/uploads/2024/04/synthese-etude-filiere-paille-AuRA_VF.pdf

Livret chanvre - Métropole de Lyon : <https://transition-btp.grandlyon.com/download/livret-chanvre/>

Construire en chanvre : <https://www.construire-en-chanvre.fr/informations>

Interchanvre : <https://www.interchanvre.org/chanvre-industriel>

TERA : <https://terre-crue-rhone-alpes.org>

Asterre <https://www.asterre.org>

Ressources amàco : <https://amaco.org/page-ressources/terre/>

Ressources Craterre : <https://craterre.org/ressources/>

PN Terre : <https://projet-national-terre.univ-gustave-eiffel.fr>

Livret pierre - Métropole de Lyon : <https://transition-btp.grandlyon.com/download/livret-pierre/>

Rhônapi (lithothèque + annuaire adhérents) : <https://rhonapi.org>

Interchanvre <https://www.interchanvre.org/chanvre-industriel>

Association nationale des Artisans Lauziers Couvreurs : <https://artisanslauzierscouvreurs.fr>

Fédération française des professionnels de la pierre sèche : <https://www.professionnels-pierre-seche.com>

Association Artisans Bâisseurs en Pierres Sèches <https://www.pierreseche.fr>

Cartographies de ressources locales :

- **Cartographie nationale des ressources locales** <https://frugaliteheureuseetcreative.gogocarto.fr> de la Frugalité heureuse et créative : plateforme collaborative qui recense des ressources matérielles, humaines, et des exemples inspirants
- **Ma Palette** <https://ma-palette.fr> : plateforme de recherche qui géolocalise les matériaux de construction et permet de découvrir des professionnels et des exemples de réalisations

D'autres cartographies de ressources (matière, acteurs, projets) sont à découvrir en ligne : <https://www.ville-amenagement-durable.org/Cartographie-de-ressources-etat-de-l-art>

Glossaire : fiches produits par destination

Structure et cloison :

- **CCB GREENTECH** : [Mur porteur TimberROC](#)
- **VIEILLE MATERIAUX** : [BIOSYS BCE](#)
- **TERRIO** : [BLOC DE PISE](#)
- **MANUFACTURE DES TERRES MEDITERRANENNES** : [BRIQUE DE TERRE CRUE MANUFACTUREE](#)

Isolation thermique et acoustique :

- **Buitex** : [SEMIN FLEX PLUS](#)
- **SOPREMA** :
 - [PAVAWALL SMART](#)
 - [PAVAWALL GF](#)
 - [PAVAFLEX CONFORT](#)
 - [PAVAROOF WFB](#)
 - [PAVACELL P](#)
 - [OUATE UNIVERCELL +](#)
- **STEICO** :
 - [STEICO FLEX 036](#)
 - [STEICO INTEGRAL](#)
 - [STEICO PROTECT L DRY](#)
 - [STEICO UNIVERSAL 22 et 35](#)
- **BIOFIB** :
 - [Biofib Paille](#)
 - [Biofib Trio](#)
 - [Biofib Cloison](#)
 - [Biofib Chenevotte](#)
- **IELO** : [Phi®](#)
- **Saint-Astier** : [ISOCANNA GRANULAT CHANVRE](#)
- **ISOHEMP** : [Bloc IsoHemp](#)
- **KNAUF Groupe** : [THERMASOFT NATURA](#)

- **LE RELAIS METISSE** :
 - [METISSE PRT](#)
 - [METISSE RRT](#)
 - [FLOCON](#)
- **Buitex** :
 - [COTONWOOL](#)
 - [STYLE](#)
 - [ISOVEGETAL](#)
- **OUATTITUDE** : [CLOUDY CELLULOSE / IGLOO FRANCE S / OUATTITUDE](#)
- **VALOSENSE** : [VALOFLEX](#)
- **NUUK** :
 - [COCON SD 20](#)
 - [COCON SD 90](#)
- **GRAMITHERM** : [Gramitherm](#)
- **ISONAT** :
 - [ISONAT FLEX 40](#)
 - [ISONAT FLEX 55](#)
 - [ISONAT DUOPROTECT 180](#)
 - [ISONAT MULTISOL 140](#)
 - [ISONAT MULTISOL 110](#)

Bardage et façade

- **NEOLIFE** :
 - [COVER](#)
 - [LINK](#)
 - [SMART](#)
 - [NOMAD](#)
 - [CLAD](#)
 - [SPACE](#)
 - [SHADOW](#)
- **CCB GREENTECH** : [Façade TimberROC](#)

NB 1 : la catégorisation ci-dessus est donnée à titre indicatif. Bien se référer aux fiches produits pour avoir plus de détails sur le domaine d'usage propre à chaque produit.

NB 2 : la liste des produits présentés ci-dessus (fiches détaillées) n'est pas exhaustive. Elle se limite aux produits industrialisés respectant les critères de la [charte d'intégration](#), et en complémentarité aux référencements préexistants (par exemple : [Bois d'Ici](#) pour les produits bois).

Pour plus d'éléments de contexte (mise en œuvre, systèmes constructifs, domaine d'emploi, compétences) : se référer aux pages de présentation des filières concernées.

Remerciements

Nous tenons à remercier l'ensemble des acteurs qui ont rendu possible la réalisation de ce travail de recensement :

- les membres du comité partenarial pour les échanges constructifs et leurs relectures : AURA HLM, CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes, CROA-ARA, Dreets Auvergne-Rhône-Alpes, FFB Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, SARm ;
- les industriels et fabricants qui ont pris le temps de répondre à notre appel à contribution et de nous fournir les données demandées et échantillons souhaités ;
- les représentants de filières interrogés pour les compléments apportés : Fibois AURA, Oïkos / RFCP, Rhônapi, Tera, Construire en chanvre ;
- le bureau d'études spécialisé Karibati, dont les travaux nous ont permis de fournir un cadre de référence à la définition des critères de sélection des produits présentés dans le document.

Réalisé par :



Avec un cofinancement :



MÉTROPOLE

GRAND

LYON

Réalisation graphique : Morgane Ajot, Ville & Aménagement Durable

Veille continue :

Vos produits n'apparaissent pas dans le livrable alors qu'ils répondent aux critères de la [charte d'intégration](#) ?

Faites-nous remonter les informations en répondant au formulaire suivant :

<https://forms.gle/p12NjXQ3yLm25Zb96>

Nous reviendrons vers vous à l'occasion d'une possible mise à jour du document.

